




A-C-92

Vernis mat Eco Balance



A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:	Vernis AraClass - Eco Balance pour les bases Glasurit.
Caractéristiques :	Vernis Eco effectiveness - mat. Pour la réparation des finitions mates des constructeurs.
Remarques :	Bien agiter avant utilisation. A mélanger avec le vernis extra mat A-C-90 Eco Balance pour obtenir le niveau de brillant souhaité. A-C-92 ne doit pas être agité sur machine agitatrice. L'utilisation de A-H-491 diminue le degré de brillance. Décaler les chevauchements de la première et de la deuxième couche. Si nécessaire, un ajout jusqu'à 10% de A-R-120/-130 peut être réalisé (le rajout de diluant supplémentaire peut diminuer le degré de brillance) .

		2:1	
	Proportions de mélange	100 % en volume	A-C-92
	Durcisseur	50 % en volume	A-H-490, -H-491 Durcisseur pour finitions Eco Balance mat / mat lent
	Viscosité d'application 20°C	DIN 4: 17-22 s	
	Durée de vie à 20°C	2 h	

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.



2004/42/IIIB(e)(840)629: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 629 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

A-C-92

Vernis mat Eco Balance

A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:	 Pistolet gravité basse pression	 Pistolet gravité HVLP
Pression	2 bar	2 bar
En sortie de buse		0,7 bar
Dimension de la buse	1,2-1,3	1,3
Nombre de couches	2	
Evaporation 20°C	Flash off jusqu'à être mat entre les couches et avant étuvage.	
Epaisseur de film sec:	40-50 µm	



Séchage à 20 °C 8 h

Séchage à 60 °C 30 min



IR (ondes courtes) 10 min

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

**Conseils de sécurité:**

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)629: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 629 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.