

A-P-50

Lingettes d'activation



A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---------------------------|--|
| Utilisation: | Solution Sous-couches - AraClass. |
| Caractéristiques : | Lingettes Eco effectiveness - très haute qualité de surface. Les lingettes augmentent la résistance à la corrosion et l'adhérence du système de peinture, grâce à leur réaction chimique avec les surfaces métalliques. |
| Remarques : | Recouvrable avec toutes les sous-couches AraClass, à l'exception des mastics polyester ou des sous-couches hydrodiluablees. Ne pas recouvrir directement avec la base ou la finition. |

Utilisation



Nettoyer
avec A-P-25 / A-P-30

Produit recommandé sur les métaux nus nettoyés tels que



- Acier
- Acier galvanisé
- Aluminium

Application



Mouillez uniformément toute la surface du métal nu avec les lingettes. Essuyer avec des couches croisées simples qui se chevauchent. La surface doit rester humide pendant au moins 1 minute. Ceci est impératif pour que la réaction chimique se complète et forme une couche de passivation.

Rendement : par chiffon max. 3 m².

Flash off à 20°C : surface mate (max. 8h).

Fermer le récipient immédiatement après avoir retiré une lingette afin de protéger les autres lingettes du dessèchement.

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)8: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.c III) est au maximum de 780 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 8 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.