

# A-U-39

Alternative pour une application mouillée/mouillée (support métallique)



A brand of BASF –  
We create chemistry

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Utilisation:</b>       | Solution Sous-couche AraClass - Eco Balance.  |
| <b>Caractéristiques :</b> | DTM Eco Balance, noir.<br>Il n'est pas nécessaire de poncer les nouvelles pièces en cataphorèse.  |
| <b>Remarques :</b>        | A-U-39 peut être mélangé avec A-U-33 afin d'obtenir différents Grey Shades (niveaux de gris).<br>Nettoyer le support avec A-P-25 nettoyant hydrodiluable universel Eco Balance avant l'application du A-U-39. |

## Utilisation

### Produit est recommandé sur



- Acier
- Acier galvanisé
- Aluminium
- Pièce d'origine avec cataphorèse
- Ancienne peinture

**4:1:1**



**Proportions de mélange** 100 % en volume A-U-39



**Durcisseur** 25 % en volume A-H-600



**Diluant** 25 % en volume A-R-125, -R-110, -R-120, -R-130



**Viscosité d'application**  
20°C

|        |         |                            |        |
|--------|---------|----------------------------|--------|
| DIN 4: | 15-20 s | <b>Durée de vie à 20°C</b> | 90 min |
|--------|---------|----------------------------|--------|

## Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.



**2004/42/II(c I)(540)539:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 539 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

## A-U-39

Alternative pour une application mouillée/mouillée (support métallique)

A brand of BASF –  
We create chemistry

| Utilisation:                      |  Pistolet gravité basse pression |  Pistolet gravité HVLP |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Pression</b>                   | <b>bar</b>  | 2   |
| <b>En sortie de buse</b>          | <b>bar</b>  | 0,7   |
| <b>Dimension de la buse</b>       |   | 1,3-1,4   |
| <b>Nombre de couches</b>          |   | ½ + 1   |
| <b>Evaporation 20°C</b>           | <b>min</b>  | (pas de flash off entre les couches)  |
| <b>Epaisseur de film sec:</b>     | <b>µm</b>   | 30-40   |
| <b>Remarque sur l'application</b> | (une demi-couche sur la zone de masticage et une couche sur toute la zone de réparation)                          |   |



Séchage à 20 °C 25-30 min

**Conseils de sécurité:**

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules &lt;0,1 µm.

**2004/42/II(c 1)(540)539:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 539 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.