

A-U-48S

Alternative pour une application en impression

A brand of BASF –
We create chemistry

Utilisation:	Solution Sous-Couche AraClass.
Caractéristiques :	Impression-apprêt, gris clair peut être appliquée soit en impression en une ou deux couches suivies d'une couche d'apprêt soit directement en impression-apprêt suivi de l'application de la finition.
Remarques :	Le produit est Prêt à l'Emploi. Produit recommandé sur <ul style="list-style-type: none"> • Acier • Acier galvanisé • Aluminium • Pièce d'origine avec cataphorèse • Ancienne peinture • GRP / SMC

Utilisation



Ne pas utiliser de bombes aérosol déformées. Lorsque vous agitez l'aérosol, ne heurtez pas d'objets solides. Pendant l'agitation, les billes de mélange sont libérées. Éviter les chocs, les frictions et les impacts.



Agiter vigoureusement pendant 2 min avant chaque utilisation.



Nombre de couches: 1-2
Flash Off à 20°C: 10 min
Épaisseur du film: 15 - 20 µm

Remarques

Quand le produit est utilisé en tant qu'impression, appliquer un apprêt 2K AraClass ou une finition en mouillé/mouillé.
Ponçage intermédiaire nécessaire si le temps de Flash OFF excède 10h à 20°C.

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)695: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.e) est au maximum de 840 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 695 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023