

A-T-20

Eco Balance Serie 22 Legante

A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:	AraClass - Serie 22 Legante
Caratteristiche:	Smalto Eco effectiveness - universale. Per una gamma completa di tinte pastello.
Note:	Selezionare il catalizzatore e diluente AraClass in rapporto alla temperatura ambiente e alla dimensione del supporto da verniciare. Non utilizzare le tinte base singole ma sempre in combinazione con Eco Balance Serie 22 Legante A-T-20. Le tinte miscelate (non pronte all'uso) hanno un tempo di stoccaggio di 6 mesi.

VOC ready for use 419 g/l

3:1:1

**Rapporto di miscela**

100 vol. %

A-T-20
(come da formula di miscelazione)**Catalizzatore**

33 vol. %

A-H-410, -H-430, -H-440
Eco Balance Catalizzatore per smalti**Diluizione**

33 vol. %

A-R-110, -R-120, -R-130
Eco Balance Diluente**Viscosità d'impiego 20°C**

DIN 4: 18-22 s

Potlife 20°C

2 h

Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.



2004/42/IIIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronte all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

A-T-20

Eco Balance Serie 22 Legante

A brand of BASF –
We create chemistry

Impiego:	 Aerografo alto trasferimento a caduta	 Aerografo HVLP a caduta
Pressione al calcio	2 bar	2 bar
Pressione al cappello		0,7 bar
Dimensione ugello	1,3-1,4	1,3
Mani	2	
Appassimento 20°C	ca. 5 minuti tra le mani	
Spessore del film:	50-70 µm	
Istruzioni per la verniciatura	In alternativa: ½ + 1 mani (senza appassimento tra le mani).	

**Essiccazione a 20 °C** 8 h**Essiccazione a 60 °C** 30 min**Infrarosso (Onde corte)** 8 min**Nota essiccazione**

I tempi di essiccazione possono essere influenzati dalla scelta del catalizzatore, del diluente e dall'applicazione.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

**Avvertenza di sicurezza:**

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.d), in condizioni pronte all'uso, prevede un valore massimo di 420 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 419 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo www.glasurit.com o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2023