

# A-U-25S

Primer anticorrosivo 1K

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Impiego:</b>	AraClass - prodotto di preparazione
<b>Caratteristiche:</b>	Eco effectiveness Primer saldabile in bomboletta spray.
<b>Note:</b>	Il prodotto è pronto all'uso. <b>Prodotto idoneo su</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acciaio</li> <li>• Acciaio zincato</li> <li>• Alluminio</li> </ul>

## Utilizzo



Non utilizzare bombolette deformate. Mentre si scuote la lattina, non colpire oggetti solidi. Durante l'agitazione, le sfere di miscelazione vengono rilasciate. Evitare urti, attriti e impatti.



Agitare vigorosamente per 2 minuti prima di ogni utilizzo.



Numero di mani: 1 - 2  
Spessori: 15-20 µm



**Essiccazione a 20 °C** 10 min

**Osservazioni** Dopo la saldatura, prima dell'applicazione dello stucco, rimuovere il primer A-U-25S con solvente o tramite la carteggiatura.

Nota bene: Per il ripristino di un danno di carrozzeria, le istruzioni di riparazione dei produttori di veicoli, in particolare per quanto riguarda la tecnologia dei sensori installati, devono sempre essere osservate in aggiunta alle istruzioni fornite in questo documento.

## Avvertenza di sicurezza:

Solo per uso professionale e o da parte di personale specializzato.

Non si può escludere che questo prodotto contenga particelle <0,1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)685:** Il limite di contenuto di VOC previsto dalla Direttiva Europea per questa famiglia di prodotti (categoria: IIB.e), in condizioni pronto all'uso, prevede un valore massimo di 840 g/l. Questo prodotto ha un contenuto di VOC di 685 g/l.

Le informazioni contenute in questa pubblicazione si fondano sulle nostre conoscenze ed esperienze disponibili al momento della stesura della stessa. In relazione ai numerosi fattori che possono influenzare l'uso dei prodotti, la presente non solleva gli utilizzatori dall'effettuare controlli e prove per conto proprio. Il documento non costituisce a priori garanzia sulle caratteristiche dei prodotti e/o l'idoneità all'uso per specifici impieghi. Tutte le descrizioni, disegni, fotografie, informazioni, proporzioni, pesi, etc. sono citati unicamente a titolo generale; tali informazioni possono essere modificate senza preavviso e non sono rappresentative della qualità contrattuale dei prodotti (specifiche del prodotto). L'ultima versione sostituisce tutte le versioni precedenti. È possibile ottenere la versione più recente dal nostro sito web all'indirizzo [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) o direttamente dal proprio partner di vendita. Il destinatario dei nostri prodotti è tenuto ad assicurarsi che vengano osservati tutti i diritti di proprietà, le norme d'impiego e la legislazione vigente. È vietata la duplicazione totale e parziale del documento e la distribuzione non autorizzata.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2021