




A-C-14



Eco Balance clear coat, air drying



A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:	AraClass - Eco Balance blanke lak voor Glasurit watergedragen basislakken.
Eigenschappen:	Eco effectieve blanke lak - luchtdrogend. Snelle luchtdrogende blanke lak voor enkele horizontale en verticale paneelreparaties tot een complete zijkant van de auto en spotrepar.
Opmerkingen:	De verharder keuze kan aangepast worden aan de temperatuur en grootte van het object. De droogtijden kunnen door de omgevingstemperatuur en laagdikte beïnvloed worden.

		4:1		
	Mengverhouding	100 Vol. %	A-C-14	
	Verharder	25 Vol. %	A-H-420, -H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance top coat hardener	
	Spuitviscositeit 20°C	DIN 4:	18-22 s	Verwerkingstijd 20°C 30 min

Toepassing:	 Nevelreducerend spuitpistool	 HVLP spuitpistool
Spuitdruk	bar 2	2
Vernevelingsdruk	bar	0,7
Spuitopening	1,3-1,4	1,3
Aantal lagen	1 ½ laag (zonder uitdampstijd tussen de lagen)	
Laagdikte:	µm 40-60	
Opmerkingen	Alternatief: 2 lagen met ong. 3 - 5 min. uitdampen tussen het spuiten van de lagen.	

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

A-C-14

Eco Balance clear coat, air drying



A brand of BASF –
We create chemistry



Droging bij 20 °C

Stofdroog: 35 min.
Monteerbaar: 1 uur na stofdroog
Poetsbaar: 2-3 uur

Aanvullende informatie

Droogtijden kunnen door de verharder keuze en applicatie beïnvloed worden.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.



Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021