

A-U-63

Eco Balance air-drying DTM, white

A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:	AraClass - Eco Balance luchtdrogende Direct to Metal primer grondvuller.
Eigenschappen:	Eco effectieve luchtdrogende Direct to Metal primer primer grondvuller voor een goede corrosiebescherming en zonder droogtempratuur een uitstekende schuurbaarheid.
Opmerkingen:	A-U-63 kan gemengd worden met A-U-69 om verschillende grijswaardes te verkrijgen. Oppervlak reinigen met A-P-25 Eco Balance universele watergedrage reiniger voor het aanbrengen van A-U-63.

Verwerking

Product toepasbaar op;

- Staal
- Verzinkt staal
- Aluminium
- OEM KTL delen
- Oude laklagen
- GRP / SMC



		4:1:1	
	Mengverhouding	100 Vol. %	A-U-63
	Verharder	25 Vol. %	A-H-210
	Verdunning	25 Vol. %	A-R-125
	Spuitviscositeit 20°C	DIN 4:	16-18 s
	Verwerkingstijd 20°C	60 min	

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.



2004/42/IIIB(c I)(540)539: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.c I) in spuitklare toestand bedraagt max. 540 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 539 g/L.



De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

A-U-63

Eco Balance air-drying DTM, white

A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:	 Nevelreducerend spuitpistool	 HVLP spuitpistool
Spuitdruk	2 bar	
Spuitopening	1,4-1,6	
Aantal lagen	2	
Uitdamp tijd 20°C	Geen uitdamp tijd tussen de lagen en voor het drogen nodig.	
Laagdikte:	50-70 µm	

	Droging bij 20 °C	60 min
	Droging bij 40 °C	20 min
	Droging bij 60 °C	10 min
	Infrarood (korte golf)	4 min

	Schuren Excentrisch	P400-P500
---	----------------------------	-----------

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIB(c I)(540)539: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.c I) in spuitklare toestand bedraagt max. 540 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 539 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2024