

## A-U-37

Wariant Aplikacja mokro na mokro (metal)

A brand of BASF –  
We create chemistry

|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Zastosowanie:</b> | Klasa Ara - Materiały podkładowe Eco Balance.   |
| <b>Główne cechy:</b> | Eco Balance Podkład gruntujący DTM, szary.<br>Brak konieczności szlifowania nowych elementów w kataforezie. |
| <b>Uwagi:</b>        | Przed aplikacją A-U-37 przemyć powierzchnię wodnym zmywaczem uniwersalnym A-P-25 Eco Balance.               |

## Przygotowanie mieszanki

## Podłoża:

- Stal
- Stal galwanizowana (ocynk)
- Aluminium/ magnez
- Nowe elementy w kataforezie
- Istniejące powłoki



4:1:1



## Proporcja

100 % obj.

A-U-37



## Utwardzacz

25 % obj.

A-H-600



## Rozcieńczalnik

25 % obj.

A-R-125, -R-110, -R-120, -R-130



## Lepkość w 20°C

DIN 4: 15-20 s

## Żywotność w 20°C

90 min

## Wskazówka bezpieczeństwa:

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości &lt;0,1 µm.



**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

## A-U-37

Wariant Aplikacja mokro na mokro (metal)

A brand of BASF –  
We create chemistry

| Zastosowanie:        |  Pistolet grawitacyjny typu RP |  Pistolet HVLP |
|----------------------|---|---|
| Ciśnienie aplikacji  | 2 bar   |   |
| Ciśnienie wyjściowe  |   | 0,7 bar   |
| Dysza                | 1,3-1,4   | 1,3   |
| Liczba warstw        | ½ + 1   |   |
| Odparowanie w 20°C   | Odparowanie między warstwami do matu i 25-30 minut odparowania po aplikacji.                                    |   |
| Wypełnienie          | 30-40 µm  |   |
| Dodatkowe informacje | (pół warstwy na obszar szpachlowany i jedna warstwa na cały obszar naprawy)                                     |   |

Uwaga: W naprawach lakierniczych - poza wytycznymi zawartymi w tym dokumencie - zawsze należy przestrzegać instrukcji producenta pojazdów, szczególnie tych, które dotyczą zainstalowanych w pojeździe czujników.

**Wskazówka bezpieczeństwa:**

Produkty tylko do użytku profesjonalnego.

Nie można wykluczyć, że produkt ten zawiera cząstki o wielkości <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(c 1)(540)539:** Limit udziału LZO w tym produkcie (kategoria: IIB.c I), w formie gotowej do aplikacji wynosi 540 g/litr. LZO rzeczywiste tego produktu wynosi 539 g/litr.

Dane zawarte w tej publikacji bazują na obecnym stanie wiedzy i doświadczeniu. W związku z tym, że na ostateczny efekt lakierowania ma wpływ wiele czynników, osoba przeprowadzająca naprawę powinna wykonywać własne badania i testy. Podane tu informacje nie stanowią również żadnej gwarancji właściwości poszczególnych produktów, jak również nie przesądzają, że dany produkt nadaje się do konkretnego zastosowania. Wszelkie opisy, rysunki, zdjęcia, dane, proporcje itp. podano tylko jako ogólne wskazówki; mogą się one zmienić bez wcześniejszego powiadomienia, co nie stanowi naruszenia specyfikacji produktu. Ostatnia wersja zastępuje wszystkie poprzednie. Można ją pobrać z naszej strony internetowej [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) lub otrzymać bezpośrednio od dostawcy. Obowiązkiem użytkownika naszych produktów jest przestrzeganie wszelkich obowiązujących w tym zakresie norm prawnych.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

10/2024