

A-U-39

Variante de primário aparelho de alto desempenho



A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:	AraClass - Soluções de base Eco Balance.
Propriedades:	Eco Balance DTM, preto. Não há necessidade de lixar peças novas.
Observações:	O A-U-39 pode ser misturado com o A-U-33 para obter diferentes tons de cinza. Limpe a superfície com o limpador universal de base aquosa A-P-25 Eco Balance antes de aplicar o A-U-39.

Instruções de utilização

O produto é adequado em



- Chapa de aço
- Chapa de aço galvanizada
- Alumínio
- Peças OEM com e-coat
- Pintura antiga

5:1:1



Relação de mistura 100 % por vol. A-U-39



Endurecedor 20 % por vol. A-H-600



Diluyente 20 % por vol. A-R-125, -R-110, -R-120, -R-130



Viscosidade de aplicação a 20 °C DIN 4: 18-20 s **Tempo de vida a 20 °C** 90 min

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.



2004/42/II(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

A-U-39

Variante de primário aparelho de alto desempenho

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicação:		 Pistola compatível de alimentação por gravidade	 Pistola HVLP
Pressão de pulverização	bar	2	
No bico	bar		0,7
Tamanho do bico		1,6-1,8	1,7-1,9
Número de demãos			½ + 2
Espessura da película:	µm	80-120	

**Secagem a 20 °C**

16 h

Secagem a 60 °C

45 min

**Infravermelhos (onda curta)**

15 min

**Lixadora excêntrica**

P400-P600

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.