

A-U-39

Variante para aparelho lixável (plásticos pintáveis)



A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|----------------------|---|
| Aplicação: | AraClass - Soluções de base Eco Balance. |
| Propriedades: | Eco Balance DTM, preto. |
| Observações: | O A-U-39 pode ser misturado com o A-U-33 para obter diferentes tons de cinza. Limpe a superfície com o limpador universal de base aquosa A-P-25 Eco Balance antes de aplicar o A-U-39. |

Instruções de utilização



Use em substratos de plástico em combinação com o aditivo de adesão de plástico Eco Balance A-A-30.

O produto é adequado em

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido

5:1:1



Relação de mistura 100 % por vol. A-U-39



Endurecedor 20 % por vol. A-H-600



Diluyente 20 % por vol. A-A-30



Viscosidade de aplicação a 20 °C DIN 4: 18-20 s **Tempo de vida a 20 °C** 90 min

Advertência de segurança:

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.



2004/42/IIB(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.

A-U-39

Variante para aparelho lixável (plásticos pintáveis)

A brand of BASF –
We create chemistry

| Aplicação: |  Pistola compatível de alimentação por gravidade |  Pistola HVLP |
|-------------------------|---|--|
| Pressão de pulverização | bar | 2 |
| No bico | bar | 0,7 |
| Tamanho do bico | | 1,6-1,8 |
| | | 1,7-1,9 |
| Número de demãos | | ½ + 1 |
| Espessura da película: | µm | 50-70 |



Secagem a 20 °C 16 h

Secagem a 60 °C 35 min



Infravermelhos (onda curta) 9 min



Lixadora excêntrica

P400-P600

**Advertência de segurança:**

Estes produtos destinam-se exclusivamente a uso profissional.

Não se exclui a possibilidade de este produto conter partículas < 0,1 µm.

2004/42/IIB(c 1)(540)539: O valor limite UE para este produto (categoria de produto: IIB.d) em forma pronta a usar é um máximo de 540 gramas de VOC por litro. O conteúdo VOC deste produto é 539 g/l.

Os dados constantes neste documento baseiam-se nos nossos conhecimentos e experiência à data. Atendendo aos muitos factores que podem afectar o processamento e a aplicação dos nossos produtos, estes dados não isentam as entidades responsáveis pelo processamento da necessidade de levarem a cabo os seus próprios testes e investigações; por outro lado, a informação destes dados não implica qualquer garantia de determinadas propriedades nem de adequação dos produtos a um fim específico. Quaisquer descrições, desenhos, fotografias, dados, proporções, pesos, etc. aqui indicados revestem-se de mero carácter informativo geral; poderão ser-lhes introduzidas alterações sem qualquer informação prévia e não constituem uma qualidade contratual acordada relativamente aos produtos (características técnicas do produto). A versão mais recente substitui todas as versões anteriores. A versão mais actualizada pode ser obtida no nosso sítio web (www.glasurit.com) ou ser solicitada directamente ao distribuidor. Compete ao destinatário dos nossos produtos a responsabilidade por assegurar o cumprimento e a observância de quaisquer direitos de propriedade e de leis e legislação em vigor.