

A-C-30

Variant med A-A-14 Eco Balance mjukmedel



A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt:	A-C-30 Eco Balance klarlack, höggloss med A-A-14 Eco Balance mjukmedel.
Egenskaper:	Mjukgörande
Information:	Tillsätt 25% av volym.



Blandningsförhållande	4	A-C-30
PreMix	1	A-A-14

3:1:1



Blandningsförhållande	100 % vol.	PreMix
------------------------------	------------	--------



Härdare	33 % vol.	A-H-410, -H-430, -H-440 Eco Balance topplack härdare
----------------	-----------	---



Förtunning	33 % vol.	A-R-110, -R-120, -R-130 Eco Balance förtunning
-------------------	-----------	---



Sprutviskositet vid 20°C	DIN 4:	18-21 s	Brukstid vid 20°C	4 tim.
---------------------------------	--------	---------	--------------------------	--------

Produkt:



Konventionell pistol



HVLP pistol

Spruttryck

bar

2

vid munstycket

bar

0,7

Munstycke

1,3-1,4

1,3

Sprutvarv

2

Skiktjocklek:

µm

50-60

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II(B)(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2022

A-C-30

Variant med A-A-14 Eco Balance mjukmedel



A brand of BASF –
We create chemistry



Torkning vid 20 °C 16 tim.

Torkning vid 60 °C 45 min



Infraröd (kortvåg) 8 min

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.



Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/II(d)(420)419: EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.d) sprutfärdig, är max 420 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 419 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.