

A-P-50

Aktiveringsduk



A brand of BASF –
We create chemistry

Produkt:	AraClass - aktiveringsduk
Egenskaper:	Eco effektiva dukar - högkvalitativ förbehandling. Aktiveringsduken ökar korrosionsmotståndet och vidhäftningen för efterföljande lacksystem genom dess kemiska reaktion med metallunderlaget.
Information:	Överlackeringsbar med alla AraClass grundfärgsprodukter, förutom polyesterspackel och vattenbaserade fyllers. Applicera alltid en fyller innan baslack eller topplack.

Hantering



Rengöring

med A-P-25 / A-P-30

Produkten är lämplig på tvättade bara metallytor som



- Stål
- Galvaniserat stål
- Aluminium

Application



Vät hela den bara metallytan med duken. För duken i ett överlappande kryssvarv. Hela ytan skall förbli fuktig under minst 1 minut. Detta är viktigt för att den kemiska reaktionen skall få tid att forma ett passiviserande lager.

Täckförmåga: max. 3 m² per duk.

Avlufta vid 20°C: tills matt yta (max. 8 tim).

Stäng behållaren omedelbart efter att ha tagit ut en duk för att förhindra att de andra dukarna torkar ut.

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.

Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(c III)(780)8: EU gränsen för denna produkt (produktkategori: IIB.c III) klar till användning är max. 780 g/liter VOC. VOC innehållet i denna produkt är 8 g/liter.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på www.glasurit.com eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.