

# A-U-48S

Primer variant för genomslipningar



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Produkt:</b>	AraClass - grundfärg.
<b>Egenskaper:</b>	Grundfyller, mörkgrå som rostskydd vid små genomslipningar under 100-MPT eller vattenbaserad baslack.
<b>Information:</b>	Prодукten är sprutfärdig. <b>Produkten är lämplig för</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Stål</li><li>• Galvaniserat stål</li><li>• Aluminium</li><li>• OEM delar med e-coat</li><li>• Gammal lack</li><li>• GRP / SMC</li></ul>

## Hantering



Använd inte deformerade sprayflaskor. Vid skakning frigörs metallkulor. Undvik slag, friktion eller annat som kan skada sprayflaskan vid skakning.



Skaka sprayflaskan ordentligt under 2 min. innan användning.



Antal sprutvarv: 1  
Filmtjocklek: 10 - 15 µm  
Avluftning vid 20°C: tills matt.  
Avluftningstiden kan reduceras genom att använda lämplig blåsutrustning.



**Slipning**

P800

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.

## Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)695:** EU gränsen för denna produkt ( product category: IIB.e ) sprutfärdig är max 840 g/lit of VOC. VOC innehållet i denna produkt är 695 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.