

# A-U-77

Eco Balance vattenbaserad 1K fyller, grå

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Produkt:</b>	AraClass - Eco Balance grundfärg.
<b>Egenskaper:</b>	Eco effektiv - vattenbaserad 1K fyller. För små reparationer. Som sealer över gammal termoplastisk lack (TPA).
<b>Information:</b>	Rengör ytan med A-P-30 Eco Balance vattenbaserad, bas-/topplack innan applicering av A-U-77. Minimum appliceringstemperatur: 15°C.

## Hantering

**Produkten är lämplig för**

- OEM delar med e-coat
- Gammal lack

**Om bar metall isoleras med A-U-37, kan produkten användas på**

- Stål
- Galvaniserat stål
- Aluminium

Mycket små genomslipning kan överlackeras direkt med A-U-77.



Använd inte över wash primer A-U-24.

100:10

**Blandningsförhållande**

100 % vol.

A-U-77

**Förtunning**

10 % vol.

100-E 5, 93-E 3

**Sprutviskositet vid 20°C**

DIN 4:

25-35 s

**Brukstid vid 20°C**

7 dagar

## Säkerhetsanvisning:

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar &lt; 0.1 µm.



**2004/42/IIIB(c I)(540)180:** EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.c I) sprutfärdig är max 540 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 180 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvaret ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

## A-U-77

Eco Balance vattenbaserad 1K fyller, grå

A brand of BASF –  
We create chemistry

Produkt:	 Konventionell pistol	 HVLP pistol
Spruttryck	2 bar	
vid munstycket		0,7 bar
Munstycke	1,6-1,8	1,7-1,9
Sprutvarv	2	
Avluftning vid 20°C	Avlufta till matt mellan varven, ingen avluftning innan torkning.	
Skiktjocklek:	40-60 µm	



Torkning vid 20 °C 2 tim.

Torkning vid 60 °C 30 min



Infraröd (kortvåg) 8 min



Slipning: Slipmaskin

P400-P600

Vänligen notera: Vid en lackreparation måste biltillverkarnas reparationsanvisningar beaktas i tillägg till de processinstruktioner som ges i detta dokument, speciellt när det gäller installerade sensorer.

**Säkerhetsanvisning:**

Ta hänsyn till Varuinformationsblad.

Det kan icke uteslutas att denna produkt innehåller partiklar &lt; 0.1 µm.

**2004/42/II(c I)(540)180:** EU gränsen för denna produkt (product category: IIB.c I) sprutfärdig är max 540 g/lit VOC. VOC innehållet i denna produkt är 180 g/lit.

Data som innefattar denna publikation är baserad på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Med åtanke på alla de faktorer som kan påverka processen och applikationen av våra produkter, befriar inte dessa data de som utför processen från att utföra egna utredningar och test, inte heller antyder den här data någon garanti av vissa egenskaper, inte heller produkternas lämplighet för ett speciellt ändamål. Oavsett vilken beskrivning, ritning, fotografi, data, proportioner, vikt etc. som är angivet häri, är den endast generell. Den kan variera utan information och konstituerar inte den överenskomna avtalsenliga kvaliteten av produkterna (produkt specifikation). Den senaste versionen ersätter alla tidigare versioner. Du kan erhålla den senaste versionen från vårans hemsida på [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkt från våra säljkonsulenter. Ansvar ligger hos mottagaren av våra produkter att tillförsäkra att patentskyddade rättigheter och existerande lagar och lagstiftning är efterföljda.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023