

## A-C-10

A-R-140 Eco Balance incelticili, ekstra yavaş katkı

A brand of BASF –  
We create chemistry

**Uygulama:** A-C-10 Eco Balance vernik, A-R-140 Eco Balance incelticili, ekstra yavaş hızlı kuruma  
**Özellikler:** İnceltici AR-140'ı yalnızca AH-430 / AH-440 Eco Balance son kat sertleştirici ile ve çok yüksek ortam sıcaklıkları ve kızılötesi kurutma sistemleri ile birlikte kullanın.

**VOC ready for use** 419 g/l

**3:1:1**



**Karışım oranı**

100 % hacmen

A-C-10



**Sertleştirici**

33 % hacmen

A-H-430, -H-440  
Eco Balance son kat sertleştirici



**Tiner**

33 % hacmen

A-R-140  
Eco Balance incelticili, ekstra yavaş



**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 18-21 s

**Potlife 20°C**

45 dk.

### Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

## A-C-10

A-R-140 Eco Balance incelticili, ekstra yavaş katkı

A brand of BASF –  
We create chemistry

| Uygulama:          |  Konvansiyonel tabanca |  HVLP tabanca |
|--------------------|---|--|
| Uygulama basıncı   | 2 bar   | 2 bar  |
| Meme basıncı       |   | 0,7 bar  |
| Meme çapı          | 1,3-1,4   | 1,3  |
| Uygulama katları   | 1 ½ kat uygulama (katlar arası flash-off uygulaması gerekmez.)  |  |
| Flash-off 20°C     | Fırın kurumasından önce flash-off uygulaması yok.   |  |
| Film kalınlığı:    | 40-60 µm  |  |
| Boyama talimatları | Alternatif olarak: katlar arası ortalama 3-5 dakika flash off ile 2 kat uygulama                        |  |



Kuruma 60 °C 10-15 dk.



Infrared (kısa dalga) 10 dk.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.

**Güvenlik uyarısı:**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021