

## A-C-14

Eco Balance vernik, hava kurumalı

A brand of BASF –  
We create chemistry**Uygulama:** Glasurit su bazlı bazkatlar için AraClass - Eco Balance vernik**Özellikler:** Eco-efektif vernik-hava kurumalı  
Çoklu yatay ve dikey paneller için hızlı, hava kurumalı vernik.**Açıklamalar:** Ortam sıcaklığı ve boyanacak yüzey boyutunu dikkate alarak sertleştiriciyi seçiniz.  
Ortam sıcaklığı, film kuruma davranışını etkileyebilir.**VOC ready for use** 419 g/l**4:1****Karışım oranı**

100 % hacmen

A-C-14

**Sertleştirici**

25 % hacmen

A-H-420, -H-410, -H-430, -H-440

**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4:

18-22 s

**Potlife 20°C**

30 dk.

**Uygulama:****Konvansiyonel tabanca****HVLP tabanca****Uygulama basıncı**

2 bar

2 bar

**Meme basıncı**

0,7 bar

**Meme çapı**

1,3-1,4

1,3

**Uygulama katları**

½ + 1 kat uygulama (katlar arası flash-off gerektirmez)

**Film kalınlığı:**

40-60 µm

**Boyama talimatları**

Alternatif olarak: katlar arası ortalama 3-5 dakika flash-off ile 2 kat uygulama

**Güvenlik uyarısı:**

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün &lt; 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021

# A-C-14

Eco Balance vernik, hava kurumalı



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuruma 20 °C**

Toz tutmama kuruması: 35 dk  
Dokunma kuruması: Toz tutmama kurumasından sonra 1 saat  
Pastalanma: Yaklaşık 2-3 saatlik kurumadan sonra

**Ek Notlar**

Sertleştirici seçimi ve uygulama farklılığı kuruma süresini etkileyebilir.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d ) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

07/2021