

A-C-20

A-A-12 Eco Balance hava kurumalı katkı varyant

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---------------------|--|
| Uygulama: | AA-12 Eco Balance hava kurutma katkı genel kullanıma uygun AC-20 Eco Balance vernik. |
| Özellikler: | AA-12 kullanımı, daha hızlı bir şekilde tozsuz bir yüzeye izin verecektir. Zımparalanabilirlik, cilalanabilirlik ve montaja hazır olma önemli ölçüde iyileştirilecektir. |
| Açıklamalar: | AA-12 katkı maddesini yalnızca 20 ° C üstü oda sıcaklığında kullanın. Ortam sıcaklığı ve film oluşumu, kurutma davranışını büyük ölçüde etkileyebilir. |

| | |
|--------------------------|---------|
| VOC ready for use | 419 g/l |
|--------------------------|---------|

3:1:1

**Karışım oranı**

100 % hacmen

A-C-20

**Sertleştirici**

33 % hacmen

A-H-410
Eco Balance son kat sertleştirici, hızlı**Tiner**

33 % hacmen

A-A-12
Eco Balance hava kurumalı katkı**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 18-21 s

Potlife 20°C

45 dk.

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

A-C-20

A-A-12 Eco Balance hava kurumalı katkıli varyant

A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Uygulama basıncı

2 bar

2 bar

Meme basıncı

0,7 bar

Meme çapı

1,3-1,4

1,3

Uygulama katları

1 ½ kat uygulama (katlar arası flash-off gerektirmez.)

Flash-off 20°C

Fırın kuruması öncesinde flash-off yoktur.

Film kalınlığı:

40-50 µm



Kuruma 20 °C

3-4 saat

Kuruma 40 °C

15-20 dk.
**

Kuruma 60 °C

10-15 dk.
**

Ek Notlar

** 1 saat sonra cilalanabilir. Fırında yüzey kuruduktan sonra oda sıcaklığında bekleme süresi.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boyları için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021