

A-C-30

Eco Balance Vernik, Üstün Parlaklık

A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:	AraClass - Eco Balance Vernik Glasurit Su bazlı Bazkat için
Özellikler:	Hızlı Kuruma, Mükemmel parlaklık, Genel amaçlı uygulama.
Açıklamalar:	Sıcaklık koşullarına ve boyanacak yüzeyin boyutuna göre uygun sertleştirici ve incelticiyi kullanınız.

	3:1:1		
	Karışım oranı	100 % hacmen	A-C-30 Eco Balance Vernik, Üstün Parlaklık Seviyesi
	Sertleştirici	33 % hacmen	A-H-410, -H-420, -H-430, -H-440 Eco Balance Son kat sertleştiricisi
	Tiner	33 % hacmen	A-R-110, -R-120, -R-130 Eco Balance İnceltici
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C	DIN 4: 18-21 s	
	Potlife 20°C	2 saat	

Uygulama:	Konvansiyonel tabanca	HVLP tabanca
Uygulama basıncı	2 bar	2 bar
Meme basıncı		0,7 bar
Meme çapı	1,3-1,4	1,3
Uygulama katları	2	
Flash-off 20°C	Uygulama katları arası 3-5 dakika flash-off veriniz. Fırın kuruması öncesi flash-off vermeye gerek yoktur.	
Film kalınlığı:	40-60 µm	
Boyama talimatları	Alternatif : 1 ½ kat uygulama (katlar arası flash off gerektirmez)	

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/İIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: İIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlecilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2024

A-C-30

Eco Balance Vernik, Üstün Parlaklık



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuruma 20 °C 8 saat

Kuruma 60 °C 30 dk.



Infrared (kısa dalga) 10 dk.

Ek Notlar

Kuruma zamanları uygun seçilmiş sertleştirici ve inceltici karışımı ile uygulamaya göre denenmiştir. A-A-10 veya A-A-12 katkıları ile kuruma zamanları azaltılabilir.

Dikkat

Doğru kuruma zamanı ve parça soğuması sonrasında pasta cila işlemi yapınız.

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(d)(420)419: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.d) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 420 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 419 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2024