

## A-U-53

Boyanabilir Plastik Yüzeyler için A-A-14 Eco Balance Elastikleştirici Katkı  
Varyant



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Uygulama:</b>	AraClass - Eco Balance astar çözümleri.
<b>Özellikler:</b>	Elastik
<b>Açıklamalar:</b>	Gri tonları elde edebilmek için A-U-59 ile karıştırılabilir.

## Saklama



Aşağıda listelenmiş plastik yüzeylerin A-U-10S veya A-U-17 ile astarlanması sonrasında, ürün yüzeylere uygulanabilir.  
Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / katı PVC



<b>Ön Karışım Oranı</b>	4	A-U-53
	1	A-A-14

**4:1:1**



<b>Karışım oranı</b>	100 % hacmen	Ön Karışım
----------------------	--------------	------------



<b>Sertleştirici</b>	25 % hacmen	A-H-200
----------------------	-------------	---------



<b>Tiner</b>	25 % hacmen	A-R-125, -R-110, -R-120, -R-130
--------------	-------------	---------------------------------



<b>uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C</b>	DIN 4:	18-23 s
---	--------	---------

<b>Potlife 20°C</b>	60 dk.
---------------------	--------

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işçilere yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2022

## A-U-53

Boyanabilir Plastik Yüzeyler için A-A-14 Eco Balance Elastikleştirici Katkılı Varyant



A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

## Uygulama basıncı

2 bar

## Meme basıncı

0,7 bar

## Meme çapı

1,6-1,8

1,7-1,9

## Uygulama katları

2

## Flash-off 20°C

Matlaşana kadar katlar arası flash off, kurutma öncesinde flash off gerektirmez.

## Film kalınlığı:

yaklaşık 50 µm



Kuruma 20 °C

4 saat

Kuruma 60 °C

40 dk.



Infrared (kısa dalga)

9 dk.



Zımpara: dairesel zımpara makinesi

P400-P600

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2022