

## A-U-63

Boyanabilir Plastik Yüzeyler için A-A-30 Katkılı Varyant

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Uygulama:</b>	AraClass - Eco Balance astar çözümleri.
<b>Özellikler:</b>	Eco Balance hava kurumalı DTM, beyaz.
<b>Açıklamalar:</b>	A-U-63'ü uygulamadan önce yüzeyi A-P-25 Eco Balance su bazlı temizleyici ile temizleyiniz. Bu ürün, yüksek yapı uygulamaları için uygun değildir.

## Saklama

Plastik yüzeylerde Eco Balance A-A-30 Plastik yapışma katkısı ile birlikte kullanınız.



**Aşağıdaki yüzeyler için uygundur.**

PC-PBTP / PA / PPO / katı PVC

**Aşağıda listelenmiş yüzeylerde A-U-10S ile astarlama sonrasında, Eco Balance A-A-30 Plastik Yapışma Katkılı A-U-63 uygulanabilir.**

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS

4:1:1



**Karışım oranı**

100 % hacmen

A-U-63



**Sertleştirici**

25 % hacmen

A-H-210



**Tiner**

25 % hacmen

A-A-30



**uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C**

DIN 4: 16-18 s

**Potlife 20°C**

60 dk.

## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2024

## A-U-63

Boyanabilir Plastik Yüzeyler için A-A-30 Katkılı Varyant

A brand of BASF –  
We create chemistry

## Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

## Uygulama basıncı

2 bar

## Meme çapı

1,4-1,6

## Uygulama katları

2

## Flash-off 20°C

Katlar arasında ve kurutma öncesinde flash off gerektirmez.

## Film kalınlığı:

50-70 µm



Kuruma 20 °C

60 dk.

Kuruma 40 °C

20 dk.

Kuruma 60 °C

10 dk.



Infrared (kısa dalga)

4 dk.



Zımpara: dairesel zımpara makinesi

P400-P600

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



## Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

**2004/42/IIIB(c I)(540)539:** AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2024