

A-U-69

Boyanabilir Plastik Yüzeyler için A-A-30 Eco Balance Plastik Yapışma Katkılı Varyant



A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:	AraClass - Eco Balance astar çözümleri.
Özellikler:	Eco Balance hava kurumalı DTM, siyah.
Açıklamalar:	Ürünü uygulamadan önce, yüzeyi A-P-25 Eco Balance Universal Su Bazlı Temizleyici ile temizleyiniz. Bu ürün, yüksek yapı uygulamaları için uygun değildir.

Saklama

Plastik yüzeylerde Eco Balance A-A-30 Plastik yapışma katkısı ile birlikte kullanınız.

Aşağıdaki yüzeyler için uygundur.

PC-PBTP / PA / PPO / katı PVC

Aşağıda listelenmiş yüzeylerde A-U-10S ile astarlama sonrasında, Eco Balance A-A-30 Plastik Yapışma Katkılı A-U-69 uygulanabilir.

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS



		4:1:1	
	Karışım oranı	100 % hacmen	A-U-69
	Sertleştirici	25 % hacmen	A-H-210
	Tiner	25 % hacmen	A-A-30
	uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C	DIN 4: 16-18 s	
	Potlife 20°C	60 dk.	

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2024

A-U-69

Boyanabilir Plastik Yüzeyler için A-A-30 Eco Balance Plastik Yapışma Katkılı
Varyant



A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Uygulama basıncı

2 bar

Meme çapı

1,4-1,6

Uygulama katları

2

Flash-off 20 °C

Katlar arası matlaşana kadar flash off. Kurutma öncesinde flash off gerektirmez.

Film kalınlığı:

50-70 µm



Kuruma 20 °C

60 dk.

Kuruma 40 °C

20 dk.

Kuruma 60 °C

10 dk.



Infrared (kısa dalga)

4 dk.

Zımpara: dairesel zımpara
makinesi

P400-P600

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c I)(540)539: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 539 g/litredir.

Bu yayının içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

05/2024