

A-U-77

Eco Balance su bazlı 1K astar, gri

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---------------------|---|
| Uygulama: | AraClass - Eco Balance astar çözümleri. |
| Özellikler: | Eko etkinlik - su bazlı 1K astar. Akıllı onarım için. TPA ve kürlenmiş eski boyalar için sızdırmazlık maddesi. |
| Açıklamalar: | A-U-77'yi uygulamadan önce yüzeyi A-P-30 Eco Balance su bazlı temizleyici ile temizleyiniz. Minimum uygulama sıcaklığı: 15°C. |

Saklama

Aşağıdaki yüzeyler için uygundur.

- OEM parçalar
- Eski boyanmış yüzeyler

Aşağıdaki metal yüzeylerde A-U-37 ile astarlama yapılarak A-U-77 kullanılabilir.

- Çelik sac
- Galvanizli çelik sac
- Alüminyum

Zımpara yapılmış yüzeylerde doğrudan uygulanabilir.

Ürünü A-U-24 yıkama astarının üzerine uygulamayınız.

| | | | |
|--|---|----------------|-----------------|
| | | 100:10 | |
| | Karışım oranı | 100 % hacmen | A-U-77 |
| | Tiner | 10 % hacmen | 100-E 5, 93-E 3 |
| | uygulamaya hazır karışım viskozitesi, 20°C | DIN 4: 25-35 s | |
| | Potlife 20°C | 7 gündür | |

Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c I)(540)180: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023

A-U-77

Eco Balance su bazlı 1K astar, gri

A brand of BASF –
We create chemistry

Uygulama:



Konvansiyonel tabanca



HVLP tabanca

Uygulama basıncı

2 bar

Meme basıncı

0,7 bar

Meme çapı

1,6-1,8

1,7-1,9

Uygulama katları

2

Flash-off 20°C

Matlaşana kadar katlar arasında flash off. Kurutma öncesinde flash off gerektirmez.

Film kalınlığı:

40-60 µm



Kuruma 20 °C

2 saat

Kuruma 60 °C

30 dk.



Infrared (kısa dalga)

8 dk.



Zımpara: dairesel zımpara makinesi

P400-P600

Lütfen göz önünde bulundurunuz: Otomotiv yenileme boya için bu belgede verilen uygulama talimatlarına ek olarak araç üreticilerinin, özellikle kurulu sensör teknolojisiyle ilgili onarım talimatlarına her zaman uyulmalıdır.



Güvenlik uyarısı:

Bu ürünler sadece profesyonel kullanım amaçlıdır.

Bu ürünün < 0.1 µm altında partikül içerdiği göz önüne alınmalıdır.

2004/42/IIIB(c 1)(540)180: AB limit VOC değeri (ürün kategorisi: IIB.c I) bu ürünün kullanıma hazır şekli için maksimum 540 g/litredir. Bu ürünün VOC içeriği 180 g/litredir.

Bu yayımın içerdiği bilgi güncel bilgi ve tecrübelerimize dayalıdır. Bir çok faktörün değişimi ürünlerimizin uygulaması ve işlem sürecini etkileyebilir. Bu bilgiler, kendi araştırmalarını ve testlerini uygulayan işlemcilerle yardım etmez; ayrıca bu veriler ne belirli şartların uygulanması durumundaki bilgilerin garantisini nede, belirli amaçlar için ürünlerin uygunluğunu belirtir. Burada verilen, bilgiler, çizimler, fotoğraflar, veriler, oranlar, ağırlıklar vb. sadece genel bilgilendirme amaçlıdır; bu bilgiler, ön bilgilendirme ve ürünün kontrata bağlanmış kalitesi (ürün spesifikasyon)'u olmadan değiştirilebilir. En son versiyonu diğer versiyonların yerine geçmektedir. En son versiyona web sitemizden ulaşabilirsiniz; www.glasurit.com veya direkt olarak satış partnerinizden bilgi alabilirsiniz. Ürünlerimizin, patent marka veya ticari mallar üzerindeki mülkiyet hakları, varolan yasalar ve düzenlemelerin gözlemlenmesi alıcının sorumluluğundadır.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023