

# P-B-54

## Glasfaserspachtel

A brand of BASF –  
We create chemistry

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Anwendungsbereich:</b> | ProClass - Untergrund Lösungen.  |
| <b>Eigenschaften:</b>     | Effizienter glasfaserverstärkter Spachtel - einfache Anwendung.<br>Zur Reparatur beschädigter GFK-Teile. |
| <b>Hinweis:</b>           | Vor Gebrauch gut umrühren. Mischen Sie intensiv, um Marmorierungseffekte zu vermeiden.                   |

### Handhabung

**Das Produkt ist geeignet auf**

- Stahlblech
- Aluminium
- OEM Teile mit KTL Beschichtung
- Altlackierungen
- GRP / SMC



|                            |            |        |
|----------------------------|------------|--------|
| <b>Mischungsverhältnis</b> | 100 Gew. % | P-B-54 |
|----------------------------|------------|--------|



|               |            |         |
|---------------|------------|---------|
| <b>Härter</b> | 2-3 Gew. % | G-H-110 |
|---------------|------------|---------|



|                              |        |                         |       |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------|
| <b>Spritzviskosität 20°C</b> | DIN 4: | <b>Potlife bei 20°C</b> | 5 min |
|------------------------------|--------|-------------------------|-------|



|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>Trocknung bei 20 °C</b> | 20-30 min |
|----------------------------|-----------|



|                              |         |
|------------------------------|---------|
| <b>Infrarot (kurzwellig)</b> | 4-8 min |
|------------------------------|---------|

### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/II(b)(250)180:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 250 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 180 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

# P-B-54

Glasfaserspachtel



A brand of BASF –  
We create chemistry



## Schleifen Excenter

P80 / P150 (Schleifkontrollfarbe nutzen)

---

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

---

### Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

**2004/42/II(b)(250)180:** Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.b) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 250 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 180 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

08/2021