

P-U-28S

Variante - Grundierung

A brand of BASF –
We create chemistry

Anwendungsbereich:	ProClass - Untergrund Lösungen.
Eigenschaften:	Grundfüller, dunkelgrau kann entweder als Grundierung in einem oder zwei Spritzgängen gefolgt von einer Füllerschicht oder als Grundfüller direkt unter einem Decklack verwendet werden.
Hinweis:	Das Material ist Spritzfertig. Das Produkt ist geeignet auf <ul style="list-style-type: none"> • Stahlblech • Verzinktem Stahlblech • Aluminium • OEM Teilen mit KTL Beschichtung • Altlackierungen • GRP / SMC

Handhabung



Verwenden Sie keine verformten Sprühdosen. Schlagen Sie während des Schüttelns nicht gegen feste Gegenstände. Durch das Schütteln werden die Mischkugeln gelöst. Vermeiden Sie Unebenheiten, Reibung und Stöße.



Vor jedem Gebrauch 2 Min. kräftig schütteln.



Anzahl Spritzgänge: 1-2
Ablüften bei 20°C: 10 min
Schichtdicke: 15 - 20 µm

Abschließender Hinweis	Wenn das Produkt als Grundierung verwendet wird, tragen Sie einen ProClass 2K-Füller oder einen Decklack nass auf. Zwischenschleifen ist erforderlich, wenn die Ablüftzeit 10 Stunden bei 20 °C überschreitet.
-------------------------------	---

Bitte beachten Sie: Bei der Autoreparaturlackierung sind neben den in diesem Dokument enthaltenen Verarbeitungshinweisen immer Reparaturanweisungen der Fahrzeughersteller, insbesondere zur verbauten Sensorik, zu beachten.

Sicherheitshinweis:

Produkte sind nur für den fachmännischen Gebrauch geeignet.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass im Produkt Partikel < 0,1 µm enthalten sein können.

2004/42/IIB(e)(840)695: Der innerhalb der EU vorgeschriebene VOC-Grenzwert für dieses Produkt (Produktkategorie: IIB.e) in gebrauchsfertiger Einstellung beträgt max. 840 g/l. Dieses Produkt hat einen VOC-Gehalt von 695 g/l.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder die Eignung des Produktes für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Alle hierin vorliegenden Beschreibungen, Zeichnungen, Fotografien, Daten, Verhältnisse, Gewichte u.ä. dienen lediglich der allgemeinen Information; sie können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen nicht die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit der Produkte (Produktspezifikation) dar. Mit Erscheinen einer Neuauflage verliert diese Druckschrift ihre Gültigkeit. Die jeweils aktuelle Fassung erhalten Sie im Internet unter www.glasurit.com oder von ihrem Vertriebspartner. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten.