

22-PT 9051M

Serie 22 rally sort mat

A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	ProClass - Serie 22 færdigblandet farve.
Egenskaber:	Effektiv toplak - sort mat
Bemærkninger:	Må kun blandes med ProClass-hærder P-H-430 og ProClass fortynder P-R-120. Ved matte overflader er det ikke muligt at fjerne støvindeslutninger ved polering, fordi polering ændrer glansniveauet. Derfor er det meget vigtigt at arbejde omhyggeligt under rengøring og påføring udsprøjtning med 22-PT 9051M anbefales ikke, fordi lagtykkelsen i udsprøjtningområdet varierer, hvilket ændrer glansniveauet. Anvend derfor altid 22-PT 9051M på hele panelet.

2:1+10 %**Blandingsforhold**

100 vol. %

22-PT 9051M

**Hærdere**

50 vol. %

P-H-430
ProClass Toplak hærder, medium**Fortyndere**

10 vol. %

P-R-120
ProClass Fortynder, medium**Sprøjteviskositet ved 20°C** DIN 4:

20-22 s

Brugstid ved 20°C

2 t

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 700 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.



BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022

22-PT 9051M

Serie 22 rally sort mat

A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	 Højtrykspistol	 HVLP overliggende
Sprøjtetryk	bar	2
ved mundstykket	bar	0,7
Dyse størrelse	1,3-1,4	1,3
Sprøjte gange	2	
Udluftning ved 20°C	Udluft indtil mat efter hver sprøjtegang og før tørring i ovn. Efter første sprøjtegang udluftes i 10 – 15 min indtil mat, og efter anden sprøjtegang i 15 – 20 min. indtil mat. Udluft ikke mere end maks. 25 minutter efter hver sprøjtegang.	
Lagtykkelse:	µm	50-70



Tørring ved 20 °C 8 t

Tørring ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

Bemærkning

Matte overflader kan IKKE poleres for at fjerne støvindslutninger.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)700: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 700 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022