





P-C-20



Klar lak, universel



A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	ProClass - Klar lak specielt til Glasurit vandbaserede Basefarver.
Egenskaber:	Effektiv klar lak - nem at påføre Til en bred vifte af applikationer.
Bemærkninger:	Vælg hærdere og fortynder i henhold til omgivende temperatur og størrelsen på objektet som skal lakeres.

		2:1+10 %		
	Blandingsforhold	100 vol.%	P-C-20	
	Hærdere	50 vol.%	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass Toplak Hærdere	
	Fortyndere	10 vol.%	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass Fortynder	
	Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:	19-22 s	Brugtid ved 20°C	2 t

Påføring:	 Højtrykspistol	 HVLP overliggende	
Sprøjtetryk	bar	2	2
ved mundstykket	bar		0,7
Dyse størrelse		1,3-1,4	1,3
Sprøjtegange		1 ½ sprøjtegang (ingen udluftning imellem sprøjtegangene).	
Udluftning ved 20°C	min	Ingen udluftning før tørring i ovn.	
Lagtykkelse:	µm	40-60	
Instruktioner ved lakering	Alternativ: 2 sprøjtegange med ca. 3 min. udluftning imellem sprøjtegangene.		

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021

P-C-20

Klar lak, universel

A brand of BASF –
We create chemistry**Tørring ved 20 °C** 10 t**Tørring ved 60 °C** 30 min**Infrarød (kortbølge)** 8 min**Ekstra bemærkninger
tørring**Valg af hærdere og fortyndere kan have indflydelse på tørretiden og påføringen.
P-A-920 additiv kan reducere tørretiderne.**Bemærkning**

Poleses efter specificeret tørretid og afkøling.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.