

P-C-92

Variant with G-A-990 Matting agent



A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	P-C-92 Clear coat, mat with G-A-990 Matting agent.
Egenskaber:	For applications when extremely mat finishes are required.
Bemærkninger:	<ul style="list-style-type: none"> • Up to a maximum of 20% by weight of G-A-990 Matting Agent can be added to P-C-92 Clear coat, mat. • Addition of the maximum 20% by weight of G-A-990 Matting agent will result in a gloss level of 5 measured at a 60° angle. • Prepare only the quantity of paint that will be used the same day because the gloss level may change when the mixture is stored! • Stir immediately after adding G-A-990 Matting Agent!



Blandingsforhold PreMix

100 % i henhold	P-C-92
20 % i henhold	G-A-990

2:1



Blandingsforhold

100 vol. %	PreMix
------------	--------



Hærdere

50 vol. %	P-H-490 ProClass Topcoat hardener, mat
-----------	---



Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4: 16-18 s

Brugstid ved 20°C 1 t

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)629: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 629 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany



12/2023

P-C-92

Variant with G-A-990 Matting agent



A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	 Højtrykspistol	 HVLP overliggende
Sprøjtetryk	2 bar	
ved mundstykket		0,7 bar
Dyse størrelse	1,3-1,4	1,3
Sprøjte gange	2	
Udluftning ved 20°C	Flash off until mat after each spray coat and before baking. After the first spray coat, allow to flash off for 10 - 15 min, after the second spray coat for 15 - 20 min. Do not flash off for more than 25 min after each spray coat.	
Lagtykkelse:	40-50 µm	



Tørring ved 20 °C 8 t

Tørring ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(e)(840)629: EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 629 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023