




# P-C-94



Klar lak, silke mat



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Påføring:</b>	ProClass - Klar lak specielt til Glasurit vandbaserede Basefarver.
<b>Egenskaber:</b>	Effektiv klar lak - silke mat. Til reparation af matte OEM lakker.
<b>Bemærkninger:</b>	Blandes med P-C-92 Klar lak, mat for at opnå det ønskede glansniveau. Må IKKE opbevares på miksmaskinen.

		<b>2:1</b>	
	<b>Blandingsforhold</b>	100 vol.%	P-C-94
	<b>Hærdere</b>	50 vol.%	P-H-490 ProClass Toplak hærdere, mat
	<b>Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:</b>	18-22 s	
	<b>Brugstid ved 20°C</b>	2 t	

<b>Påføring:</b>	 <b>Højtrykspistol</b>	 <b>HVLP overliggende</b>
<b>Sprøjtetryk</b>	2 bar	
<b>ved mundstykket</b>		0,7 bar
<b>Dyse størrelse</b>	1,3-1,4	1,3
<b>Sprøjtegange</b>	2	
<b>Udluftning ved 20°C</b>	Udluft til mat efter hver sprøjtegang og før tørring. Efter første sprøjtegang, udluftes i 10 - 15 min, efter anden sprøjtegang i 15 - 20 min. Udluft maks i 25 min. efter hver sprøjtegang	
<b>Lagtykkelse:</b>	40-50 µm	

### Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/II(B)(e)(840)629:** EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e ) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 629 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige egenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023

# P-C-94

Klar lak, silke mat



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Tørring ved 20 °C** 8 t

**Tørring ved 60 °C** 30 min



**Infrarød (kortbølge)** 8 min

---

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

---

## Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(e)(840)629:** EU grænsen for dette produkt (produktkategori: IIB.e ) i sin-klar-til-brug form, er maks 840 g/liter VOC. VOC indholdet i dette produkt er 629 g/liter.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.