

P-T-20

Serie 22 binder



A brand of BASF –
We create chemistry

Påføring:	ProClass - Serie 22 binder.
Egenskaber:	
Bemærkninger:	Vælg ProClass serien hærder og fortynder i henhold til omgivende temperatur og størrelsen på objektet som skal lakeres. Brug ikke tonefarver alene. Skal altid bruges sammen med ProClass - Serie 22 binder P-T-20.

		2:1+10 %	
	Blandingsforhold	100 vol.%	P-T-20 (I henhold til blanderecept)
	Hærdere	50 vol.%	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass Topcoat hærder
	Fortyndere	10 vol.%	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass fortyndere
	Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:	20-22 s	Brugstid ved 20°C 2 t

Påføring:	Højtrykspistol	HVLP overliggende
Sprøjtetryk	bar 2	2
ved mundstykket	bar	0,7
Dyse størrelse	1,3-1,4	1,3
Sprøjtegange		2
Udluftning ved 20°C	min	ca. 5 minutter efter hver sprøjtegang.
Lagtykkelse:	µm	50-70
Instruktioner ved lakering	½ + 1 sprøjtegang kan påføres vertikale overflader (Der kræves ingen udluftning imellem lagene)	

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

03/2023

P-T-20

Serie 22 binder



A brand of BASF –
We create chemistry



Tørring ved 20 °C 8 t

Tørring ved 60 °C 30 min



Infrarød (kortbølge) 8 min

**Ekstra bemærkninger
tørring**

Valg af hærdere og fortyndere kan have indflydelse på tørretiden og påføringen.

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

2004/42/II(B)(d)(420)419: Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 420 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.d). Produktet har et VOC-indhold på 419 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside www.glasurit.com eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.