

# P-U-14

Vask primer



A brand of BASF –  
We create chemistry





<b>Påføring:</b>	ProClass - undercoat-løsninger.
<b>Egenskaber:</b>	Effektiv primer - korrosionsbeskyttelse til bare metaloverflader.
<b>Bemærkninger:</b>	Rengør overfladen med P-P-11, før du påfører P-U-14.

## Håndtering

### Produktet er velegnet på



- Stålblade
- Galvaniseret stålblade
- Aluminium

		1:1 + 30%	
	<b>Blandingsforhold</b>	100 vol.%	P-U-14
	<b>Hærdere</b>	100 vol.%	P-H-120
	<b>Fortyndere</b>	30 vol.%	P-R-110, -R-120, -R-130
	<b>Sprøjteviskositet ved 20°C DIN 4:</b>	14-16 s	
	<b>Brugstid ved 20°C</b>	48 t	

## Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 780 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.c III). Produktet har et VOC-indhold på 760 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produkttegenskaber eller -egnhed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany



06/2023

# P-U-14

Vask primer



A brand of BASF –  
We create chemistry

Påføring:	 Højtrykspistol	 HVLP overliggende
Sprøjtetryk	2 bar	
ved mundstykket		0,7 bar
Dyse størrelse	1,3-1,6	1,3-1,7
Sprøjtegeange		1 - 2
Udluftning ved 20°C		10 min
Lagtykkelse:		10-15 µm

## Bemærkning

Kan ikke overmales med polyesterfyldstof eller vandbaserede produkter!

Bemærk venligst: Ved lakreparation af emner med Radar og Sensor teknologi skal reparationsvejledning fra bilfabrikanten altid overholdes, i tillæg til proces beskrivelsen i dette dokument.

## Sikkerhedshenvisning:

Produkterne er kun beregnet til professionel brug.

Det kan ikke udelukkes at dette produkt indeholder partikler < 0.1 µm.

**2004/42/IIIB(c III)(780)760:** Grænsen for VOC-indhold i produktet i dets anvendte form er ifølge gældende EU-lovgivning max. 780 g/l for dette produkt (Produktkategori: IIB.c III). Produktet har et VOC-indhold på 760 g/l.

Angivelser i denne publikation er baseret på nuværende viden og erfaring. Den enkelte bruger af produktet kan påvirke resultatet af dets brug, og fritstilles derfor ikke for ansvar til at gøre egne test og undersøgelser, ej heller giver fremførte data garanti for særlige produktenskaber eller -egnethed. Al information i form af beskrivelser, data, diagrammer, størrelsesforhold mv. fremført heri har generel oplysning til formål; den kan ændres uden advarsel og angår ikke den kontraktligt tilkendegivne kvalitet af produktet (Produktspecifikation). Den nyeste version erstatter alle tidligere versioner. Du kan fremskaffe den nyeste version på vor hjemmeside [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) eller direkte fra din salgskonsulent. Enhver overholdelse af ophavsrettlighed og gældende lovgivning relateret til produktet er modtagers ansvar at overholde.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

06/2023