22-PT 9051M

Negro rally mate Serie 22

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	Color terminado Serie 22 - ProClass
Propiedades:	Esmalte Eficiente - negro mate
Observaciones:	Mezclar únicamente con endurecedor ProClass P-H-430 y diluyente ProClass P-R-120. En superficies mates no es posible • eliminar partículas de polvo mediante pulido pues al pulir el grado de brillo cambia. Por lo tanto, es muy importante trabajar con cuidado durante la limpieza y la aplicación. • difuminar el 22-PT 9051M pues el espesor de la película en las áreas de difuminado varía, lo cual cambia el grado de brillo. Por lo tanto, aplicar siempre el 22-PT 9051M a todo el panel.

		2:1+10 %	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	22-PT 9051M
	Endurecedor	50 % del vol.	P-H-430 Endurecedor de esmalte ProClass, medio
	Diluyente	10 % del vol.	P-R-120 Diluyente ProClass, medio
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 20-22 s	**Vida de la mezcla a 20°C** 2 h

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)700: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 700 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2022

22-PT 9051M

Negro rally mate Serie 22

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP
Presión de aplicación	**bar**	2	2
En la boquilla	**bar**		0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	**min**	Dejar evaporar hasta mate tras cada mano y antes de hornear. Después de la primera mano, dejar evaporar 10 – 15 min, Después de la segunda mano 15 – 20 min. No dejar evaporar más de 25 minutos tras cada mano.	
Espesor de película:	**µm**	50-70	

Secado a 20 °C	8 h
Secado a 60 °C	30 min
Infrarrojos (onda corta)	8 min

Observaciones Las superficies mate no pueden ser pulidas para eliminar partículas de polvo.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(e)(840)700: El valor límite máximo de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.e) en su forma lista para usar es de 840 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 700 g/litres.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.
BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany 11/2022