P-C-10

Variante con aditivo Texturante P-A-910

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:	Laca P-C-10, secado rápido con aditivo Texturante P-A-910.
Observaciones:	Añadir hasta un 50 % de P-A-910 para producir la textura deseada o mezclar según la fórmula de mezcla publicada.

Relación de mezcla Premezcla	2	P-C-10
	1	P-A-910
	O según la fórmula publicada.	

		2:1+10 % del vol.		
	Relación de mezcla	100 % del vol.	Premezcla	
	Endurecedor	50 % del vol.	P-H-430 Endurecedor ProClass para esmalte monocapa	
	Diluyente	10 % del vol.	P-R-120 Diluyente ProClass, normal	
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 18-20 s	**Vida de la mezcla a 20°C**	6 h

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

P-C-10

Variante con aditivo Texturante P-A-910

A brand of BASF –
We create chemistry

Aplicación:		Pistola de gravedad homologada	Pistola de gravedad HVLP
Presión de aplicación	**bar**	2	
En la boquilla	**bar**		0,7
Tamaño de la boquilla		1,3-1,4	1,3
Número de manos		2	
Evaporación a 20 °C	**min**	Dejar evaporar hasta mate entre manos y antes de hornear.	
Espesor de película:	**µm**	50-70	

Secado a 20 °C	10 h
Secado a 60 °C	30 min
Infrarrojos (onda corta)	8 min

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

Aviso de seguridad:
Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.
No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.
2004/42/IIB(d)(420)419: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.d) en su forma lista para usar es de 420 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 419 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.