

# P-U-30

Variante Aparejo Húmedo sobre Húmedo con P-A-914 para plásticos pintables



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Aplicación:** ProClass - soluciones para fondo.

**Propiedades:**

Aditivo P-A-914 Aditivo de adherencia a plásticos que hace que el P-U-30 sea apto para aplicación directa sobre todos los substratos plásticos pintables

**Modo de empleo**



Uso en substratos plásticos en combinación con P-A-914 Aditivo de adherencia a plásticos.

**Producto adecuado en**

Pur-RIM / PP-EPDM / ABS / GRP-SMC / PC-PBTP / PA / PPO / PVC rígido

**3:1:1**



**Relación de mezcla** 100 % del vol. P-U-30



**Endurecedor** 33 % del vol. P-H-230, -H-235



**Diluyente** 33 % del vol. P-A-914



**Viscosidad de aplicación a 20°C** DIN 4: 15-19 s

**Vida de la mezcla a 20°C** 60 min

**Aviso de seguridad:**

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIB(c I)(540)539:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l.



La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

# P-U-30

Variante Aparejo Húmedo sobre Húmedo con P-A-914 para plásticos pintables



A brand of BASF –  
We create chemistry

| Aplicación:           |  Pistola de gravedad homologada |  Pistola de gravedad HVLP |
|-----------------------|--|--|
| Presión de aplicación | 2 bar  |  |
| En la boquilla        |  | 0,7 bar  |
| Tamaño de la boquilla | 1,3-1,4  | 1,3-1,4  |
| Número de manos       | ½ + 1 (area de masilla / superficie completa)  |  |
| Evaporación a 20 °C   | 15-20 min  |  |
| Espesor de película:  | 20-35 µm   |  |

**Observaciones**                      Aplicar esmalte húmedo sobre húmedo.

A tener en cuenta: Para el repintado de automóviles, además de las instrucciones de proceso proporcionadas en este documento, siempre se deben revisar las instrucciones de reparación de los fabricantes de vehículos, en particular en lo que a la tecnología de sensores instalada se refiere.

#### Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

**2004/42/IIB(c I)(540)539:** El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 539 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web ([www.glasurit.com](http://www.glasurit.com)) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.