

P-U-32

Aparejo, tinteable



A brand of BASF –
We create chemistry

- Aplicación:** ProClass - soluciones de fondo.
- Propiedades:** Aparejo eficiente - promotor de adherencia. Aparejo eficiente: aparejo húmedo sobre húmedo lijable o tinteable.
Para tinter con básicos de la Serie 22 como aparejo tinteable.
- Observaciones:** Usar con colores con poco poder cubriente, ¡No usar nunca las bases de mezcla de la línea 22 solas, asegurarse de mezclarlas primero con la resina P-T-20!

Modo de empleo

Producto adecuado en

- Piezas OEM con e-coat
- Pintura antigua
- GRP / SMC



Si las áreas de metal desnudo están imprimadas, el producto se puede usar en

- Chapa de acero
- Chapa de acero galvanizado
- Aluminio



Relación de mezcla:

- 100 % en volumen P-U-32
- 50 % en volumen Serie 22 (Fórmula con P-T-20)

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/II(c I)(540)530: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 530 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

P-U-32

Aparejo, tinteable



A brand of BASF –
We create chemistry

		4:1:1	
	Relación de mezcla	100 % del vol.	Premezcla
	Endurecedor	25 % del vol.	P-H-230
	Diluyente	25 % del vol.	P-R-110, -R-120, -R-130
	Viscosidad de aplicación a 20°C	DIN 4: 18-20 s	Vida de la mezcla a 20°C 60 min

Aplicación:



Pistola de gravedad homologada



Pistola de gravedad HVLP

Presión de aplicación	bar	2	
En la boquilla	bar		0,7
Tamaño de la boquilla		1,6-1,8	1,7-1,9
Número de manos			2
Espesor de película:	µm		40-60

	Secado a 20 °C	4 h
	Secado a 60 °C	40 min
	Infrarrojos (onda corta)	8 min

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/II(c I)(540)530: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 530 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.

P-U-32

Aparejo, tinteable



A brand of BASF –
We create chemistry



Lijadora orbital

P400-P500 (solo después de secar a 60°C o secar durante la noche)

Aviso de seguridad:

Estos productos son aptos únicamente para uso profesional.

No se puede descartar que este producto contenga partículas de menos de 0,1 µm.

2004/42/II(c I)(540)530: El valor límite de la UE para este producto (categoría de producto: IIB.c I) en su forma lista para usar es de 540 g/l de VOC como máximo. El contenido de VOC de este producto es de 530 g/l.

La información contenida en este documento se basa en los conocimientos y la experiencia actuales. A la vista de los muchos factores que afectan al procesamiento y la aplicación de nuestros productos, esta información no exime a los usuarios de realizar sus propias investigaciones y pruebas, ni implica ninguna garantía de determinadas propiedades ni de la adecuación de los productos para un propósito específico. Las descripciones, diagramas, fotografías, datos, proporciones, pesos, etc. proporcionados se ofrecen exclusivamente como información general; pueden cambiar sin aviso previo y no constituyen un contrato de calidad de los productos (especificación del producto). La versión más reciente sustituye a todas las versiones anteriores. La versión más actualizada se puede obtener en nuestro sitio web (www.glasurit.com) o solicitándola directamente a su distribuidor. Es responsabilidad del comprador de nuestros productos asegurarse de que se respetan los derechos de propiedad y de que se cumplen las leyes y normativas en vigor.