

P-B-37

Kitti, siveltävä

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|----------------------|---|
| Työmenetelmä: | ProClass - pohjustusratkaisut. |
| Ominaisuudet: | Tehokas karkea sekä hienokitti - helppo sivellä. Profilien ja muotojen mallintamiseen. |
| Huomautukset: | Sekoita hyvin ennen käyttöä. Sekoita voimakkaasti välttääksesi "marmoriefektiä". |

Käsittely

Tuote sopii



- Teräkselle
- Galvanoidulle teräkselle
- Alumiinille
- OEM osille, joissa e-coat



2-3 x sivelyä

Älä levitä enempää kuin 400 mikronia kerrosta kohden. Jos tarvitaan korkeampia kalvopaksuuksia, toinen kerros voidaan levittää välihionnalla ensimmäisen kerroksen kuivumisen jälkeen.



| | | |
|---------------------|---------------------|--------|
| Sekoitusuhde | 100 % painon mukaan | P-B-37 |
|---------------------|---------------------|--------|



| | | |
|------------------|---------------------|---------|
| Kovettaja | 2-3 % painon mukaan | G-H-110 |
|------------------|---------------------|---------|



| | |
|---------------|--------------------------|
| Ohenne | P-R-110 up to max. 4% |
|---------------|--------------------------|



| | | | |
|--|--------|-------------------------|-------|
| Ruiskutusviskositeetti 20°C | DIN 4: | Käyttöaika /20°C | 5 min |
|--|--------|-------------------------|-------|

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II(b)(250)180: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.b) käyttövalmiissa muodossa on maks 250 g/litra VOC. tämän tuotteen VOC sisältö on 180 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitun sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

P-B-37

Kitti, siveltävä



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C 30 min



IR (lyhytaalto) 5-7 min



Hionta: kone

P80 / P150 / P240 (käytä kontrolliväriä)

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(b)(250)180: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.b) käyttövalmiissa muodossa on maks 250 g/litra VOC. tämän tuotteen VOC sisältö on 180 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.