





P-C-10



Kirkaslakka, nopeasti kuivuva



A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	ProClass - Kirkaslakka erityisesti 90- linjan värimassalle.
Ominaisuudet:	Tehokas kirkaslakka - nopeasti kuivuva. Käytetään paikkamaalauksista aina auton koko kylkipintoihin asti.
Huomautukset:	Valitse kovete- ja ohenneyhdistelmä vallitsevan lämpötilan ja maalattavan kohteen koon mukaan.

		2:1+10 %			
	Sekoitusuhde	100 til. %	P-C-10		
	Kovettaja	50 til. %	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass pintamaalikovete		
	Ohenne	10 til. %	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass Ohenne		
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	18-20 s	Käyttöaika /20°C	45 min

Työmenetelmä:	 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku	
Ruiskutuspain	bar	2	2
Suutinpain	bar		0,7
Suuttimen koko		1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja	1 ½ ruiskutuskierrosta (ilman haihdutusta kierrosten välillä).		
Haihdutus 20°C	min	Ei haihdutusta ennen uunikuivausta.	
Kerospaksuus:	µm	40-60	
Maalausohjeet	Vaihtoehtoisesti: 2 ruiskutuskierrosta 1-2min haihdutuksella kierrosten välissä.		

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

P-C-10

Kirkaslakka, nopeasti kuivuva



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 60 °C 20-25 min



IR (lyhytaalto) 8 min

Muita huomioita

Kuivausaikoihin vaikuttavat valittu kovete- ja ohenneyhdistelmä, sekä ruiskutusmenetelmä. P-A-920 lisäaine voi lyhentää kuivatusaikaa.

Huomautukset

Viimeistely tehdään ohjeiden mukaisen kuivatuksen ja jäähtytyksen jälkeen.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.