

P-C-15

Kirkaslakka, ilmakeivattava

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	ProClass - Kirkaslakka erityisesti 90 Linjan maaleille.
Ominaisuudet:	Erittäin tehokas kirkaslakka - ilmakeivattava. Toimii moneen käyttötarkoitukseen.
Huomautukset:	Parhaat tulokset saavutetaan käyttämällä P-C-15 kirkaslakkaa, ilmakeivaamalla 20-80 % ilmakeivudella 15-35°C lämpötilassa. 5 % 93-IC 330 - värimassan lisäainetta on lisättävä kaikkiin maalikerroksiin, jotka levitetään P-C-15 kirkaslakan alle, mukaan lukien pohjamaalin harmaan sävyt, 90-M 50 ja kaikki 3-kerros ruiskutuksen vaiheet. 93-IC 330 ei sovellu käytettäväksi sekoituskaavoissa, jotka sisältävät 80-M värimassatiivistettä. Edelliset maalikerrokset tulee kuivata perusteellisesti ennen P-C-15 ruiskutusta.

Käsittely

Värimassan valmistelu:



- Vaihe 1: Punnitse värien sekoituskaava sekoittaen hyvin, kun tämä on valmis.
- Vaihe 2: Lisää 5% 93-IC 330 värimassan lisäainetta ja sekoita välittömästi (Käyttöaika max. 30 min)
- Vaihe 3: Ohenna normaalisti 93-E 3 sideaineella (tai 93-E 3 hidas) ja sekoita välittömästi.



Värimassan ruiskutus:

- Ruiskuta normaalisti 90 Linjan ohjeiden mukaan.

1:1+20 %

Kirkaslakan valmistelu

**Sekoitusuhde**

100 til. %

P-C-15
Kirkaslakka, ilmakeivattava**Kovettaja**

100 til. %

P-H-425
ProClass Kovettaja**Ohenne**

20 til. %

P-R-125, -R-115
ProClass Ohennin**Ruiskutusviskositeetti
20°C**

DIN 4:

12-15 s

Käyttöaika /20°C

25 min

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



2004/42/IIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

P-C-15

Kirkaslakka, ilmakuivattava

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:		 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	bar	2	
Suutinpaine	bar		0,7
Suuttimen koko		1,2-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja			½ + 1
Kerros	µm	40-50	
Maalausohjeet	Ei haihduntaa ruiskutuskerrosten välissä		

**Kuivaus 20 °C**

Pölykuiva: noin 10 min*
 Kosketuskuiva: noin 25 min*
 Kuivumisaika:
 noin 45 min: P-R-115*
 noin 60 min: P-R-125*
 * (20°C 55% suhteellinen kosteus,
 riippuu kosteudesta)

Kuivaus 40 °C

Noin. 10 min

Huomautukset

P-R-115 on optimoitu useammalle pystypintaiselle paneelille.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.d) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.