

# P-C-20

Vaihtoehto P-A-920 Speed Additive kiihdyttäjän kanssa



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Työmenetelmä:** P-C-20 kirkaslakka universal yhdessä P-A-920 Speed additive kiihdyttäjän kanssa

**Ominaisuudet:** • Lyhentää kuivumisaikaa

		<b>2:1+10%</b>			
	<b>Sekoitusuhde</b>	100 til. %		P-C-20	
	<b>Kovettaja</b>	50 til. %		P-H-410, -H-430 ProClass pintamaalikovete	
	<b>Ohenne</b>	10 til. %		P-A-920 ProClass Speed additive kiihdytin	
	<b>Ruiskutusviskositeetti 20°C</b>	DIN 4:	19-22 s	<b>Käyttöaika /20°C</b>	60 min

<b>Työmenetelmä:</b>		<b>Perinteinen maaliruisku</b>	<b>HVLP-ruisku</b>
<b>Ruiskutusaine</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>Suutinaine</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Suuttimen koko</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Ruiskutuskertoja</b>		1 ½ ruiskutuskierrosta (ilman haihdutusta kierrosten välillä).	
<b>Haihdutus 20°C</b>	<b>min</b>	Ei haihdutusta ennen uunikuivausta	
<b>Kerospaksuus:</b>	<b>µm</b>	40-60	

### Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/II(B)(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

# P-C-20

Vaihtoehto P-A-920 Speed Additive kiihdyttäjän kanssa



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Kuivaus 20 °C** 4 t



**Kuivaus 60 °C** 20 min

**IR (lyhytaalto)** 6 min

## Huomautukset

Pinnan viimeistelyt voidaan tehdä ohjeenmukaisen kuivumisajan ja jäähtytyksen jälkeen.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

## Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(d)(420)419:** EU raja-arvo tälle tuotteelle ( tuote kategoria: IIB.d ) on käyttövalmiissa muodossa maks 420 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 419 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoimattomia eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.