



P-C-92

Vaihtoehtoinen menetelmä G-A-990 mattapastaa käyttäen

- Työmenetelmä:** P-C-92 lakka, matta käyttäen G-A-990 mattapastaa.
- Ominaisuudet:** Ruiskutuksiin, joissa tarvitaan erittäin mattaa lakkapintaa.
- Huomautukset:**
- Maksimissaan 20% painon mukaan G-A-990 mattapastaa voidaan lisätä P-C-92 mattalakkaan.
 - Mikäli lisäät 20% painon mukaan G-A-990 mattapastaa, lopputulokseksi tulee kiiltoaste 5 mitattuna 60° kulmasta.
 - Sekoita vain sen verran kun tarvitset samana päivänä, koska valmiiksi sekoitetun seoksen kiiltoaste voi muuttua säilötyssä.
 - **Sekoita välittömästi lisättyäsi G-A-990 Matting mattapasta!**



Sekoitussuhde PreMix

100 % painon
mukaan P-C-92

20 % painon mukaan G-A-990



Sekoitussuhde

2:1

100 til. % PreMix



Kovettaja

50 til. % P-H-490
ProClass mattakovettaja



Ruiskutusviskositeetti 20°C

DIN 4: 16-18 s

Käyttöaika /20°C

1 t

Turvallisuuskvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.



2004/42/IIB(e)(840)629: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 629 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

P-C-92

Vaihtoehtoinen menetelmä G-A-990 mattapastaa käyttäen

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	 Perinteinen maaliruisku	 HVLP-ruisku
Ruiskutuspain	2 bar	
Suutinpaine		0,7 bar
Suuttimen koko	1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja	2	
Haihdutus 20°C	Haihduta ruiskutuskerrosten välillä ja ennen uunitusta kunnes ruiskutettu pinta on matta. Ensimmäisen ruiskutuskerroksen jälkeen, anna haihtua 10 – 15 min, toisen kerroksen jälkeen 15 – 20 min. Älä haihduta enempää kuin 25 minuuttia kerrosten välillä.	
Kerospaksuus:	40-50 µm	

**Kuivaus 20 °C** 8 t**Kuivaus 60 °C** 30 min**IR (lyhytaalto)** 8 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)629: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 629 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023