

P-C-94

Mattalakka, silkki matta

A brand of BASF –
We create chemistry

Työmenetelmä:	ProClass - Mattalakka sillkimatta, erityisesti 90- linjan vesimassalle.
Ominaisuudet:	Tehokas mattalakka- sillkimatta. Tarkoitettu OEM mattapintojen korjaukseen.
Huomautukset:	Voidaan sekoittaa yhdessä P-C-92 mattalakan kanssa, jotta saadaan haluttu matta-aste. P-C-94 mattalakkaa ei saa käyttää sekoituskoneessa.

	2:1		
	Sekoitusuhde	100 til. %	P-C-94
	Kovettaja	50 til. %	P-H-490 ProClass pintamaalikovete matta.
	Ruiskutusviskositeetti 20°C	DIN 4:	18-22 s
	Käyttöaika /20°C	2 t	

Työmenetelmä:	Perinteinen maaliruisku	HVLP-ruisku
Ruiskutusaine	2 bar	
Suutinpaine		0,7 bar
Suuttimen koko	1,3-1,4	1,3
Ruiskutuskertoja	2	
Haihdutus 20°C	Haihduta matakasi kierrosten välissä ja ennen uunikuivausta. Ensimmäisen ruiskutuskierron jälkeen voi haihdutusaika olla 10-15min. Toisen ruiskutuskierron jälkeen 15-20min haihdutus ennen uunikuivatusta. Älä haihduta yli 25 min ruiskutusten jälkeen..	
Kerospaksuus:	40-50 µm	

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)629: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 629 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhteet, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele soveltua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

P-C-94

Mattalakka, silkki matta



A brand of BASF –
We create chemistry



Kuivaus 20 °C 8 t

Kuivaus 60 °C 30 min



IR (lyhytaalto) 8 min

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(e)(840)629: tämän tuotteen EU raja-arvo (tuotekategoria: IIB.e) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 629 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.