

# P-U-26S

Variaatio pohjamaalin ruiskutukseen



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Työmenetelmä:</b>	ProClass - pohjustusratkaisut.
<b>Ominaisuudet:</b>	Voidaan käyttää joko pohjamaalina ruiskutettuna yhdellä tai kahdella ruiskukerroksella ja sen jälkeen hiontamaali tai pohjamaalina suoraan pintaväriin alle.
<b>Huomautukset:</b>	Tuote on käyttövalmis. <b>Tuote sopii</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teräkselle</li><li>• Galvanoitu teräs</li><li>• Alumiini</li><li>• OEM osille, joissa e-coat</li><li>• Vanhan maalin päälle</li><li>• GRP / SMC</li></ul>

## Käsittely



Älä käytä vaurioituneita aerosolipurkkeja. Älä lyö kiinteisiin esineisiin ravistaessasi tölkkiä. Ravistelun aikana sekoituskuulat vapautuvat. Vältä kolhuja, kitkaa ja iskuja.



Sekoita voimakkaasti 2 min. ennen käyttöä.



Ruiskutuskerrokset: 1-2  
Kalvopaksuus: 15 - 20 µm

<b>Huomautukset</b>	Kun käytät tuotetta primerina, ruiskuta ProClass 2K hiontaväri tai pintaväri märkää märeille. Välihionta vaaditaan, mikäli haihdunta-aika ylittää 10 tuntia 20°C.
---------------------	---

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

## Turvallisuuskvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

**2004/42/IIB(e)(840)743:** tämän tuotteen EU raja-arvo ( tuotekategoria: IIB.e ) käyttövalmiina max 840 g/l VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 743 g/l.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.