

P-U-30

Läpinäkyvä tartuntamaali



A brand of BASF –
We create chemistry





| | |
|----------------------|--|
| Työmenetelmä: | ProClass - pohjustusratkaisut. |
| Ominaisuudet: | Tehokas pohjamaali - tartunnan parantamiseksi. Ei hiontaa ennen värimassan tai pintamaalin ruiskutusta; turvallinen ruiskuttaa; Ei näkyvää maaliumua ympäröiviin osiin, sillä pohjamaali on läpinäkyvä. |

Käsittely

Tuote sopii



- OEM osille, joissa e-coat
- Vanhan maalin päälle
- GRP / SMC

| | | | | |
|---|--|------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | 3:1:1 | | |
|  | Sekoitusuhde | 100 til. % | P-U-30 | |
|  | Kovettaja | 33 til. % | P-H-230, -H-235 | |
|  | Ohenne | 33 til. % | P-R-110, -R-120, -R-130 | |
|  | Ruiskutusviskositeetti 20°C | DIN 4: | 15-19 s | Käyttöaika /20°C 3 t |

Turvallisuusvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/IIB(c 1)(540)525: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.c I) on käyttövalmiissa muodossa maks 540 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 525 g/litra.



Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

P-U-30

Läpinäkyvä tartuntamaali



A brand of BASF –
We create chemistry

| Työmenetelmä: |  Perinteinen maaliruisku |  HVLP-ruisku |
|------------------|---|---|
| Ruiskutuspaino | bar | 2 |
| Suutinpaine | bar | 0,7 |
| Suuttimen koko | | 1,3-1,4 |
| Ruiskutuskertoja | | 1-2 |
| Kerospaksuus: | µm | 20-30 |



Kuivaus 20 °C

20-30 min

Huomautukset

Ruiskuta pintamaali märkää märeille. Välihionta tarvitaan, jos haihdutusaika ylittää 3 tuntia 20°C:ssa.

Ota huomioon: Autojen korjausmaalauksessa on aina noudatettava ajoneuvon valmistajien korjausohjeita sekä tässä asiakirjassa kerrottuja tuoteteknisiä ohjeita, erityisesti erilaisten antureiden osalta.

Turvallisuuskvinkki:

Tuotteet soveltuvat ainoastaan ammattikäyttöön.

Ei voida sulkea pois mahdollisuutta, että tuote sisältää hiukkasia < 0.1 µm.

2004/42/II(c 1)(540)525: EU raja-arvo tälle tuotteelle (tuote kategoria: IIB.c I) on käyttövalmiissa muodossa maks 540 g/litra VOC. Tämän tuotteen VOC sisältö on 525 g/litra.

Tässä julkaisussa esitetyt tiedot perustuvat tämänhetkiseen tietoomme ja kokemukseemme. Ottaen huomioon, että tuotteidemme käsittelyyn ja käyttöön vaikuttavat useat eri tekijät, nämä tiedot eivät vapauta tehtävän suorittajaa omien tutkimusten ja testien tekemisestä; nämä tiedot eivät myöskään sisällä minkäänlaisia takuita tietyistä tuoteominaisuuksista tai tuotteiden soveltuvuudesta tietyyn tarkoitukseen. Jokainen kuvaus, piirros, kuva, tieto, mittasuhte, paino jne. on ainoastaan yleiseksi tiedoksi, ne saattavat muuttua ilman ennakoilmoitusta eivätkä ne määrittele sovitua sopimuksenmukaista tuotelaatua (tuoteerittely). Viimeisin versio korvaa kaikki aikaisemmat versiot. Viimeisin versio on saatavissa internet-sivuillamme www.glasurit.com tai suoraan myyjältä. Omistusoikeuksien ja annettujen lakien ja määräysten noudattaminen on vastaanottajan vastuulla.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

01/2023