

# 22-PT 9050

Coloris Noir Ligne 22



A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Utilisation:</b>	Teinte prêt à l'emploi pour Ligne 22 ProClass.
<b>Caractéristiques :</b>	Noir pour finition à brillant direct.
<b>Remarques :</b>	Sélectionner le durcisseur ProClass et le diluant ProClass en fonction de la température ambiante et de la taille de l'objet à peindre.

		<b>2:1+10 %</b>		
	<b>Proportions de mélange</b>	100 % en volume	22-PT 9050	
	<b>Durcisseur</b>	50 % en volume	P-H-410, -H-430, -H-440 Durcisseur ProClass	
	<b>Diluant</b>	10 % en volume	P-R-110, -R-120, -R-130 Diluant ProClass	
	<b>Viscosité d'application 20°C</b>	DIN 4: 20-22 s	<b>Durée de vie à 20°C</b>	2 h

<b>Utilisation:</b>	<b>Pistolet gravité basse pression</b>	<b>Pistolet gravité HVLP</b>	
<b>Pression</b>	<b>bar</b>	2	2
<b>En sortie de buse</b>	<b>bar</b>		0,7
<b>Dimension de la buse</b>		1,3-1,4	1,3
<b>Nombre de couches</b>			2
<b>Evaporation 20°C</b>	<b>min</b>	approx. 5 minutes après application de chaque couche	
<b>Epaisseur de film sec:</b>	<b>µm</b>		50-70
<b>Remarque sur l'application</b>	Application 1/2+1 couches possible pour des applications en vertical (pas de Flash Off nécessaire)		

### Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

# 22-PT 9050

Coloris Noir Ligne 22

A brand of BASF –  
We create chemistry**Séchage à 20 °C** 8 h**Séchage à 60 °C** 30 min**IR (ondes courtes)** 8 min

**Remarque complémentaire** Les temps de séchage peuvent être influencés par le choix du durcisseur et par l'application.

Veuillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

## Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.d) est au maximum de 420 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 419 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com), ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

11/2022