

P-U-32

Apprêt teintable

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|---------------------------|---|
| Utilisation: | Solution Sous-couche - ProClass. |
| Caractéristiques : | Apprêt efficace - promoteur d'adhérence. Apprêt efficace - apprêt mouillé sur mouillé ou ponçable. Utilisation des teintes de base L22 pour teinter l'apprêt. |
| Remarques : | A utiliser pour les coloris à faible pouvoir couvrant. Ne jamais utiliser les teintes de base L22 seules mais les mélanger avec l'incolore de mélange P-T-20 au préalable! |

Utilisation

Produit recommandé sur

- Pièce d'origine avec cataphorèse
- Ancienne peinture
- GRP / SMC

**Si les zones de métal nu sont apprêtées, le produit peut être utilisé sur**

- Acier
- Acier galvanisé
- Aluminium



Ratio de mélange du Prémix:

- 100 % en volume P-U-32
- 50 % en volume L22 (Formule de mélange avec P-T-20)

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/II(c I)(540)530: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 530 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

P-U-32

Apprêt teintable



A brand of BASF –
We create chemistry

| | | | | |
|--|---|-----------------|-------------------------|-----------------------------------|
| | | 4:1:1 | | |
| | Proportions de mélange | 100 % en volume | PreMix | |
| | Durcisseur | 25 % en volume | P-H-230, -H-235 | |
| | Diluant | 25 % en volume | P-R-110, -R-120, -R-130 | |
| | Viscosité d'application 20°C | DIN 4: | 18-20 s | Durée de vie à 20°C 60 min |

Utilisation:

Pistolet gravité basse
pression

Pistolet gravité HVLP

| | | | |
|-------------------------------|------------|---------|---------|
| Pression | bar | 2 | |
| En sortie de buse | bar | | 0,7 |
| Dimension de la buse | | 1,6-1,8 | 1,7-1,9 |
| Nombre de couches | | | 2 |
| Epaisseur de film sec: | µm | | 40-60 |

| | | |
|--|---------------------------|--------|
| | Séchage à 20 °C | 4 h |
| | Séchage à 60 °C | 40 min |
| | IR (ondes courtes) | 8 min |

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/IIB(c I)(540)530: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 530 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.

P-U-32

Apprêt teintable



A brand of BASF –
We create chemistry



Ponceuse orbitale

P400-P500 (seulement après séchage à 60°C ou séchage à l'air pendant une nuit)

Veillez noter : Pour les travaux de réparation, les instructions de réparation des constructeurs automobiles, en particulier en ce qui concerne la technologie des capteurs installés, doivent toujours être respectées en plus des instructions du processus indiquées dans ce document.

Conseils de sécurité:

Les produits sont réservés aux utilisateurs professionnels.

Il ne peut pas être exclu que ce produit contienne des particules <0,1 µm.

2004/42/II(c 1)(540)530: la valeur limite selon la législation européenne pour ce produit (catégorie IIB.c I) est au maximum de 540 g/l de COV sous forme prêt à l'emploi. Le contenu en COV de ce produit est de 530 g/l.

Les informations contenues dans cette publication se basent sur nos connaissances et expériences actuelles. Compte tenu des multiples facteurs qui peuvent affecter la transformation et l'application de nos produits, ces informations ne libèrent aucunement tout transformateur de ses obligations d'effectuer ses propres contrôles et essais. Elles ne constituent pas davantage une garantie de certaines caractéristiques des produits ni de l'adaptation de ceux-ci à un besoin spécifique. Tout schéma, poids, toute description, photo, donnée, dimension etc. est uniquement mentionné à titre indicatif ; ces informations peuvent faire l'objet de modifications sans préavis et ne sont pas représentatives de la qualité contractuelle des produits (spécification des produits). La version la plus récente annule et remplace toutes les versions précédentes. Le document le plus récent est disponible sur notre site Web www.glasurit.com, ou directement auprès de votre distributeur. Le destinataire de nos produits est tenu de s'assurer que tout droit de propriété industrielle ainsi que toute loi et réglementation en vigueur est respecté.