





P-C-10

Clear coat, fast drying

A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:	ProClass - Blanke lak voor Glasurit watergedragen basislakken.
Eigenschappen:	Efficiënte blanke lak - sneldrogend. Voor universele toepassing bij snelle paneelreparaties tot een complete zijkant van de auto en uitermate geschikt voor Spot Repair.
Opmerkingen:	Verharder en verdunning keuze kunnen aangepast worden aan de temperatuur en grootte van het object.

		2:1+10 %		
	Mengverhouding	100 Vol. %	P-C-10	
	Verharder	50 Vol. %	P-H-410, -H-430, -H-440 ProClass Topcoat hardener	
	Verdunning	10 Vol. %	P-R-110, -R-120, -R-130 ProClass Reducer	
	Spuitviscositeit 20°C	DIN 4:	18-20 s	Verwerkingstijd 20°C 45 min

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.



2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

P-C-10

Clear coat, fast drying

A brand of BASF –
We create chemistry

Toepassing:		 Nevelreducerend sputpistool	 HVLP spuitpistool
Sputdruk	bar	2	2
Vernevelingsdruk	bar		0,7
Sputopening		1,3-1,4	1,3
Aantal lagen		1 ½ laag (zonder uitdamp tijd tussen de lagen)	
Uitdamp tijd 20°C	min	Geen uitdamp tijd voor het drogen nodig.	
Laagdikte:	µm	40-60	
Opmerkingen		Alternatief: 2 lagen met ong. 1-2 min. uitdamp tijd tussen het spuiten van de lagen.	

**Droging bij 60 °C** 20-25 min**Infrarood (korte golf)** 8 min**Aanvullende informatie**

Droogtijden kunnen door de verharder, verdunning keuze en applicatie beïnvloed worden. Met P-A-920 additive kan de droogtijd verkort worden.

Nabewerking

Polijsen is na het drogen volgens de aangegeven droogtijden en afkoelen van het object mogelijk.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

02/2021