

P-C-15

Clear coat, air drying

A brand of BASF –
We create chemistry**Toepassing:**

ProClass - Luchtdrogende blanke lak uitsluitend voor de 90 Line basislak.

Eigenschappen:

Uitermate efficiënte blanke lak - luchtdrogend. Voor universele toepassingen.

Opmerkingen:

- Beste resultaat wordt behaald met P-C-15 Clear coat, air drying bij 20-80% luchtvochtigheid en 15-35° Celsius.
- 5% 93-IC 330 Additive voor basislak moet worden toegevoegd aan alle lagen basislak waar P-C-15 Clear coat, air drying over aangebracht wordt, inclusief de basislak grijswaardes, 90-M50 en alle lagen van het 3 laag systeem!
- 93-IC 330 kan NIET worden toegevoegd aan formules die 80-M bevatten!
- Basislak moet goed gedroogd worden voordat de P-C-15 wordt aangebracht.

Vorbereitung van de basislak:

- Maak de kleurformule zoals wordt aangegeven, goed oproeren als de formule afgerond is.
- Voeg 5% 93-IC 330 aan de basislak toe en roer onmiddellijk op! (Potlife max. 30 min)
- Voeg 93-E 3 of E3 Lang volgens formule toe. Onmiddellijk oproeren!

Basislak applicatie:

- Standaard 90 Line applicatie toepassen!

Verwerking**Basecoat Preparation:**

- 1st step: Weigh the colour mixing formula as normal, stirring well when this is completed.
- 2nd step: Add 5% of 93-IC 330 Additive for basecoat and then stir immediately. (Potlife max. 30 min)
- 3rd step: Dilute as normal using 93-E 3 Adjusting base (or 93-E 3 slow version) and stir immediately.

**Basecoat Application:**

- Apply using standard 90 Line application.

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

P-C-15

Clear coat, air drying



A brand of BASF –
We create chemistry

		1:1+20 %			
		Blanke lak spuitklaar maken			
	Mengverhouding	100 Vol. %	P-C-15	Clear coat, air drying	
	Verharder	100 Vol. %	P-H-425	ProClass Hardener	
	Verdunning	20 Vol. %	P-R-125	ProClass Reducer	
	Spuitviscositeit 20°C	DIN 4:	12-15 s	Verwerkingstijd 20°C	25 min

Toepassing:

Spuitdruk	bar	2	
Vernevelingsdruk	bar		0,7
Spuitopening		1,2-1,4	1,3
Aantal lagen			½ + 1
Laagdikte:	µm		40-50
Opmerkingen		Geen uitdampstijd tussen de lagen.	

**Droging bij 20 °C**

stofvrij: circa. 10 min*
 Hanteerbaar: circa. 25 min*
 Droogtijd: circa. 60 min*
 * (bij 20°C 55% RV, Afhankelijk van luchtvochtigheid)

Droging bij 40 °C

25-30 min

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.