

P-C-22

Clear coat, performance

A brand of BASF –
We create chemistry

| | |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toepassing: | ProClass - blanke lak voor Glasurit watergedrage basislakken. |
| Eigenschappen: | Efficiënte blanke lak. sneldrogend. Voor een breed scala aan toepassingen. |
| Opmerkingen: | Verharder en verdunning keuze kunnen aangepast worden aan de temperatuur en grootte van het object. |

2:1+10 Vol. %**Mengverhouding**

100 Vol. % P-C-22

**Verharder**50 Vol. % P-H-410, -H-430, -H-440
ProClass Topcoat hardener**Verdunning**10 Vol. % P-R-110, -R-120, -R-130
ProClass Reducer**Spuitviscositeit 20°C**

DIN 4: 17-19 s

Verwerkingstijd 20°C

30 min

Toepassing:

Nevelreducerend spuitpistool



HVLP spuitpistool

Spuitdruk

2 bar

Spuitopening

1,2-1,3

Aantal lagen

2

Uitdamptijd 20°C1 - 3 min. uitdamptijd tussen het spuiten van de lagen.
Geen uitdamptijd nodig voor het drogen.**Laagdikte:**

40-50 µm

Opmerkingen

Alternatief: 1 1/2 laag (zonder uitdamptijd tussen de lagen).

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

P-C-22

Clear coat, performance



A brand of BASF –
We create chemistry



| | |
|--------------------------|--------|
| Droging bij 20 °C | 3 uur |
| Droging bij 40 °C | 20 min |
| Droging bij 60 °C | 15 min |

Nabewerking

Polijsen is na het drogen volgens de aangegeven droogtijden en afkoelen van object mogelijk.

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

2004/42/IIIB(d)(420)419: Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website www.glasurit.com of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.