

# P-C-22

Variant with P-A-910 Texture additive



A brand of BASF –  
We create chemistry

**Toepassing:** P-C-22 Clear coat, performance met P-A-910 Texture additive voor structuur oppervlakken.  
**Opmerkingen:** Voeg 25 tot 50% P-A-910 toe voor de juiste structuur grofte of aanmaken volgens mengformule.



## Mixing\_Ratio\_PreMix

2	P-C-22
1	P-A-910

Of volgens de gepubliceerde mengformule.

## 2:1+10 Vol. %



## Mengverhouding

100 Vol. %	PreMix
------------	--------



## Verharder

50 Vol. %	P-H-430 ProClass Topcoat hardener
-----------	--------------------------------------



## Verdunning

10 Vol. %	P-R-120 ProClass Reducer, normal
-----------	-------------------------------------



## Spuitviscositeit 20°C

DIN 4:	17-19 s
--------	---------

## Verwerkingstijd 20°C

30 min
--------

### Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.



**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

# P-C-22

Variant with P-A-910 Texture additive

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Toepassing:</b>	 <b>Nevelreducerend spuitpistool</b>	 <b>HVLP spuitpistool</b>
<b>Spuitdruk</b>	2 bar	
<b>Spuitopening</b>	1,2-1,3	
<b>Aantal lagen</b>	2	
<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	Tussen de lagen en voor het stoken uitdampen tot mat.	
<b>Laagdikte:</b>	40-50 µm	



<b>Droging bij 20 °C</b>	10 uur
<b>Droging bij 40 °C</b>	30 min

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/IIIB(d)(420)419:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.d) in spuitklare toestand bedraagt max. 420 g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 419 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.