






# P-C-94

Clear coat, silk mat

A brand of BASF –  
We create chemistry

<b>Toepassing:</b>	ProClass - Blanke lak voor Glasurit watergedragen basislakken.
<b>Eigenschappen:</b>	Efficiente blanke lak - zijdemat. Geschikt voor het spuiten van zijdeglans fabrieksgespoten voertuigen.
<b>Opmerkingen:</b>	P-C-94 Clear coat silk mat, kan met P-C-92 Clear coat mat, gemengd worden om een specifieke glansgraad te bereiken. P-C-94 mag niet in de mengmachine opgeroerd worden.

	<b>2:1</b>		
	<b>Mengverhouding</b>	100 Vol. %	P-C-94
	<b>Verharder</b>	50 Vol. %	P-H-490 ProClass Topcoat hardener, mat
	<b>Spuitviscositeit 20°C</b>	DIN 4: 18-22 s	
	<b>Verwerkingstijd 20°C</b>	2 uur	

<b>Toepassing:</b>	 <b>Nevelreducerend spuitpistool</b>	 <b>HVLP spuitpistool</b>
<b>Spuitdruk</b>	2 bar	
<b>Vernevelingsdruk</b>		0,7 bar
<b>Spuitopening</b>	1,3-1,4	1,3
<b>Aantal lagen</b>	2	
<b>Uitdamp tijd 20°C</b>	Tussen de lagen en droging uitdampen tot mat. De eerste spuitlaag 10 à 15 min laten uitdampen, de tweede spuitlaag 15 à 20 min. Geen enkele spuitlaag meer dan 25 min laten uitdampen.	
<b>Laagdikte:</b>	40-50 µm	

**Veiligheidsaanwijzing:**

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat &lt; 0.1µm.

**2004/42/II B(e)(840)629:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.e) in spuitklare toestand bedraagt max. 840g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 629 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

# P-C-94

Clear coat, silk mat



A brand of BASF –  
We create chemistry



**Droging bij 20 °C** 8 uur

**Droging bij 60 °C** 30 min



**Infrarood (korte golf)** 8 min

---

Let op: Bij het spuiten van auto's moet er naast de verwerkingsvoorschriften in dit document altijd de reparatievoorschriften van de voertuigfabrikanten in acht worden genomen, in het bijzonder met betrekking tot de geïnstalleerde sensortechnologie.

---

## Veiligheidsaanwijzing:

De producten zijn uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Het kan niet uitgesloten worden dat dit product deeltjes bevat < 0.1µm.

**2004/42/II B(e)(840)629:** Binnen de EU voorgeschreven VOC-grenswaarde voor deze producten (productcategorie IIB.e) in spuitklare toestand bedraagt max. 840g/L. Dit product heeft een VOC gehalte van 629 g/L.

De gegevens in deze uitgave zijn gebaseerd op onze huidige kennis en ervaring. Aangezien de verwerking en toepassing van onze producten aan vele invloeden onderhevig zijn, ontslaan deze gegevens de verwerker van deze producten niet van de noodzaak zelf onderzoeken en tests te verrichten, noch geven deze gegevens enige garantie ten aanzien van bepaalde eigenschappen van de producten of de geschiktheid van de producten voor een specifiek doel. De in deze uitgave opgenomen omschrijvingen, tekeningen, foto's, gegevens, maten, gewichten enz. dienen uitsluitend ter informatie in algemene zin; ze kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd en weerspiegelen niet de contractueel overeengekomen kwaliteit van de producten (productspecificatie). De laatste versie vervangt alle vorige versies. De meest recente versie kan je steeds raadplegen op de website [www.glasurit.com](http://www.glasurit.com) of via de verkoopsorganisatie. De ontvanger van onze producten is ervoor verantwoordelijk dat eigendomsrechten alsmede de vigerende wet- en regelgeving in acht worden genomen.

BASF Coatings GmbH - Automotive Refinish Coatings Solutions Europe - Glasuritstrasse 1 - 48165 Münster - Germany

12/2023